PRIMER6001硅胶表面处理剂

产品名称	PRIMER6001硅胶表面处理剂
公司名称	深圳市超群利泰胶黏剂制品有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:超群利泰 型号:PRIME6001
公司地址	广东省深圳市龙岗区盛平社区松子岭五巷5-1号东
联系电话	0755-89569409 13312972625

产品详情

深圳市超群利泰胶粘剂有限公司

硅胶表面处理剂

（PRIMER 6001）

6001 为单组份溶剂型表面处理剂，进口原料加工，是专为硅胶脚垫、硅胶制品背胶而研发的处理剂。

各种硬度硅胶脚垫、硅胶饰品、导热硅胶等背双面胶、商标、标签等。
适用双面胶有9448（3M）、467（3M）、T4000、5114（NITTO）、tese4940、 等。

产品优点： 气味低、固化速度快

初始粘结强度和最终粘结强度高

粘度低、流动性好

技术指标： 外观　　清澈透明液体

固含量　　30±2%

粘度　　50~100@25°C

主要溶剂　环保有机溶剂混合物

工艺：将硅胶基材待粘面用甲苯擦去污物（如：油、脱模剂等）。
将处理剂涂刷或喷涂在基材上，尽量使其完全覆盖住基材且分布均匀。
将涂好的胶片放在置物架上让其常温干燥5-10分钟，注意不要有灰尘污染。
贴上双面胶，再过贴合机压合或用木辊手工来回碾压。
贴合后让其常温干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，24小时后基本趋于稳定。

本品含有易燃溶剂，在使用和储存时请避开火源和热源，并注意通风。 由于基材以及双面胶纸的不同，会带来粘接效果的差异，基材以及胶， 纸发生变化时，请在使用前做粘接测试。 在23±2°C的条件下，背胶4-6小时后达到一定的粘接强度。温度下降则达到相同效果的时间要延长，气温发生变化时需要重新测试确认。

储存： 含可燃溶剂，应远离火源。

存储于通风阴凉处，密闭存储温度低于25°C。

存储时间不超过12个月。若超过保存时间请测试后在使用

使用过程中保存通风，远离火源和高温，避免接触皮肤。

以上数据为准确信息，但因使用环境，工艺条件等我们建议客户使用之前进行细致的试验。

包装规格： 3KG/桶