

# 头梳胶珠头油环氧树脂胶

产品名称	头梳胶珠头油环氧树脂胶
公司名称	东莞市业益电子材料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:业益 型号:500AB-15-40 颜色:可调
公司地址	东莞市横沥镇下车岗聚龙路8号
联系电话	0769-83370370 13553894760

## 产品详情

产品说明书

头梳胶/珠头油

主剂 500A-15-40 固化剂 500B-15-40

### 【产品特点】

本品为常温固化型、有触变性的、不易流动的环氧树脂头梳胶（又称珠头油、点头胶）；

可常温固化，固化速度较快；

固化后表面光亮、无气泡，粘接强度高、抗冲击、硬度好、耐磨擦；

固化物耐热性能好、耐老化，珠头形状圆润饱满、鲜艳亮丽，对各种木料、塑胶材质的粘接力优异；

本产品 A 剂可添加不同色膏调配成多种颜色。

### 【适用范围】

广泛应用于各种材质的圆梳、排骨梳、包头梳、多排梳等梳子植毛的点珠染珠，有优异的粘接强度和表面光泽；

另外还可用于各种打磨刷、抛光刷等产品植毛前部的点珠和粘接。

### 【外观及物性】

型 号	500A-15-40	500B-15-40
粘 度 25	粘稠体	20-24cps
颜 色	本色	无色
形 状	粘稠膏状体	透明液体
保存期限 25	12 个月	12 个月

## 【使用方法】

配比：A : B = 8 : 1 (重量比) 可使用时间：25 ℃ × 40-60 分钟 固化条件：25 ℃ /6-8 小时基本固化

48 小时达到最佳强度

要染珠点油的产品部位需要保持干燥、清洁；

按配比取量，A、B 剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

对于 PP、尼龙等极性较弱的难粘材质，可先用处理剂进行表面处理，会获得更佳的粘接强度。

## 【注意事项】

本品在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

可使用时间：是指在 25 ℃ 条件下，100g 混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

该产品在潮湿的环境中容易吸潮，如遇到持续的阴雨天或湿度太大时，可能会导致固化后表面光泽不佳或附着力下降，请在每次使用后密封盖紧并置于干燥的环境中；如果已经出现上述现象，可将A 剂及 B

剂分别放入烤箱除潮，等冷却后再混合使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先少量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

### 【固化后特性】

产品特性	单位	数值
硬 度	Shore D	85
吸水率 25	%24 小时	0.15
抗压强度	Kg/mm <sup>2</sup>	24
拉伸强度	Kg/mm <sup>2</sup>	6-8
热变形温度		83

### 【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为主剂 25 或 5kg/桶、固化剂 5 kg/桶。

注：以上性能数据为该产品于混合量 30 克、湿度 70%、温度 25 时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时均能达到以上全部数值。敬请客户使用时，以实测数据为准。