



型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级
SGS-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C
SGS-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚
标 称	公 差	A级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64

性能参数

项目	性能指标

耐温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (VW-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200