

F03-1酚醛调合漆

产品名称	F03-1酚醛调合漆
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

F03-1酚醛调合漆

产品说明：

由酚醛树脂与干性植物油熬炼成的漆料、着色颜料、体质颜料、催干剂和溶剂等组成。漆膜坚韧光亮、颜色鲜艳；具有一定的耐水性和耐油性；耐候保色性较差。

设计用途：

适用于室内钢铁设备、构件及木质表面保护和装饰之用。

物理参数：

颜色	各色
光泽	有光
理论涂布率	75~90g/m ² , 13.33m ² /L (以30 μ m干膜计, 不含损耗)
比重	约1.0~1.2

干燥时间	23±2 : 表干《4h, 实干《24h
闪点	35
贮存期	12个月

施工说明

混合配比：单罐装

熟化时间：打开搅匀即可使用

适用期：无限制

施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂：X-8酚醛涂料稀释剂

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、辊涂
最大稀释剂	5%	10%	3%
喷孔	0.38 ~ 0.46mm	2.0~3.0mm	—
喷出压力	15 ~ 20MPa	0.3~0.4MPa	—
工具清洗	X-8酚醛涂料稀释剂		
漆膜厚度	湿膜：75 μm，干膜：30 μm		

涂装间隔：

底材温度	5	20	30
最短	48h	24h	20h
最长	无限制		

表面处理：

如前道漆面在污染环境中长期暴露后，用适当方法除尽漆面上所有的油污和杂物。

施工条件：

底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须小于85%。

前道配套涂料：

酚醛树脂涂料、醇酸树脂涂料等。

包装规格：20升容器装20公斤。

安 全：避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。在狭窄或空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应戴好防护用具。

附 注：上述的干湿膜厚度都是指高压无气喷涂时的指标；

本说明有关数据是在实验室取得，实际产品可能与之略有不同；

以上数据如有改变，以本公司最新说明书为准，恕不另得通知。