# F03-1酚醛调合漆

产品名称	F03-1酚醛调合漆
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

# 产品详情

F03-1酚醛调合漆

## 产品说明:

由酚醛树脂与干性植物油熬炼成的漆料、着色颜料、体质颜料、催干剂和溶剂等组成。漆膜坚韧光亮、颜色鲜艳;具有一定的耐水性和耐油性;耐候保色性较差。

#### 设计用途:

适用于室内钢铁设备、构件及木质表面保护和装饰之用。

### 物理参数:

颜 色	各色
光 泽	有光
理论涂布率	75~90g/m2,13.33m2/L(以30μm干膜计,不含损耗)
比重	约1.0~1.2

干燥时间	23±2 :表干《4h,实干《24h
)	
闪点	35
	<u></u>
贮 存 期	12个月

## 施工说明

混合配比:单罐装

熟化时间:打开搅匀即可使用

适用期:无限制

施工方法:高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂:X-8酚醛涂料稀释剂

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、辊涂	
最大稀释剂	5%	10%	3%	
以 八作作手 汀门	376	1076	370	
喷孔	0.38 ~ 0.46mm	2.0~3.0mm	_	
喷出压力	15 ~ 20MPa	0.3~0.4MPa	_	
工具清洗	X-8酚醛涂料稀释剂			
工 <del>具</del> /月///	へ <sup>-</sup> ○日刀 日王 / ホ 个 十 作			
漆膜厚度	湿膜:75 μm , 干膜:30 μm			

## 涂装间隔:

底材温度	5	20	30
最 短	48h	24h	20h
最 长	无限制		

### 表面处理:

如前道漆面在污染环境中长期暴露后,用适当方法除尽漆面上所有的油污和杂物。

### 施工条件:

底材温度须高于露点以上3 ,相对湿度须小于85%。

### 前道配套涂料:

酚醛树脂涂料、醇酸树脂涂料等。

包装规格:20升容器装20公斤。

安 全:避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾,皮肤、眼睛不得接触本品。在狭窄或空气不流通处施工,必须提供强力通风,施工时应戴好防护用具。

附 注:上述的干湿膜厚度都是指高压无气喷涂时的指标;

本说明有关数据是在实验室取得,实际产品可能与之略有不同;

以上数据如有改变,以本公司最新说明书为准,恕不另得通知。