高光泽PA11 法国阿科玛 BECN TL

产品名称	高光泽PA11 法国阿科玛 BECN TL
公司名称	东莞市日丽塑胶原料有限公司
价格	57.48/kg
规格参数	法国阿科玛:BECN TL 原厂原包:假一赔十
公司地址	东莞市樟木头百果洞工业区塑胶原料市场中心城C70-C72
联系电话	0769-33233366 15999779860

产品详情

耐磨PA11 高光泽PA11 法国阿科玛 BECN TL 供应商

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度		ISO 1183	1.03	g/cm3
	熔融率		ISO 1133	30	g/10min
	吸水率	饱和	ISO 62	1.9	%
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2	1470	MPa
	屈服拉伸应力		ISO 527-2	43	MPa
	屈服拉伸应变		ISO 527-2	5.0	%
	断裂伸长率		ISO 527-2	＞50	%
热性能	维卡软化温度		ISO 306	160	°C
	热变形温度	0.45MPa	SO 75-2	150	°C
	热变形温度	1.8MPa	ISO 75-2	55	°C
	阻燃性		UL94	V-2	°C
	熔融温度		ISO 11357-3	189	
	极限氧指数		ISO 4589-2	25	%
电性能	表面电阻率		ASTM D257	--	ohms
	体积电阻率		ASTM D257	--	ohms.cm
	相对电容率	100Hz	IEC 60250	3.00	
	相对电容率	1MHz	IEC 60250	3.00	

介电消散因子	100Hz	IEC 60250	0.027
介电消散因子	1MHz	IEC 60250	0.017