ACQ-D木材防腐剂

产品名称	ACQ-D木材防腐剂
公司名称	泰州欧莱化工有限公司
价格	10.80/公斤
规格参数	
公司地址	泰州市高港区大泗镇前进村七组（大泗）（注册地址）
联系电话	0523-89569771 15951158499

产品详情

产品说明

七年来，经我们ACQ-D防腐剂直接防腐处理的防腐木已不计其数。我们的ACQ-D型木材防腐剂，严格依照美国AWPA P5-02标准生产,不含砷、铬和其它持久有机污染物，对人蓄无害,不污染环境。赋予木材的防腐、防虫、防白蚁性能。广泛应用于电杆、海洋用材、枕木、凉水塔构件、桩木、栅栏、露台以及户外木/竹制品和建筑防腐功能处理。

性能特点

1、产品外观：ACQ-D木材防腐剂是一种清澈、微粘、红光蓝色、液态的固定型水载木材防腐剂，基本没有刺激性味道;

2、活性成分：主要活性成分是二价铜盐和烷基铵化合物，活性成分的含量为15%，密度（20°C）为1.18 g/cm3-1.26g/cm3,PH值8-9，以有机胺作木材渗透剂;

3、性能：渗透性强，固化后铜化物不溶于水，季胺化合物与木材纤维相互作用吸引因此具有很强抗流失性能，耐久性强。其防腐、防虫和防白蚁侵害的性能与传统的CCA木材防腐剂相当，但对人、环境的安全性大大 超过CCA的新一代长效环保型木材防腐剂。按规定要求用ACQ-D防腐剂处理木材，可担保使用40年不腐朽、不虫蛀、不受白蚁破坏。

使用方法

通常采用三种方法：真空加压法、常压浸泡法和喷涂法。

真空加压是有效的防腐办法，真空加压法可将ACQ-D配制成0.8-1.2%浓度的溶液（1：8-18兑水）。处理

溶液中活性成分的浓度视木材和木制品的用途而定，按照中华人民共和国标准GB50206-2002“木结构工程施工质量验收规范”规定HJ I：用ACQ-D处理木材中活性成分的保持量为4kg/m3，HJII:用ACQ-D处理的木材中活性成分的保持量为6.4kg/m3；HJIII级：用ACQ-D处理的木材中活性成分的保持量为9.6kg/m3。

常压浸泡法可将ACQ-D配制成 1%浓度的溶液（1:14兑水），浸泡时间为6-12小时。喷涂法可将ACQ-D配制成1.5%浓度的溶液(1:7),喷涂2遍效果。

注意事项

操作时应注意个人防护，如不慎接触皮肤或眼粘膜，请立即用清水冲洗。