

道康宁有机硅憎水剂SHP50 SHP60

产品名称	道康宁有机硅憎水剂SHP50 SHP60
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	65000.00/吨
规格参数	品牌:道康宁 型号:SHP50
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

道康宁有机硅憎水剂SHP50 SHP60

产品简介

道康宁 SHP 50 采用了高科技的载体和缓释技术，使得活性物质能遇水后适时释放，并在基材固化后形成憎水保护。作为憎水添加剂，能用于水泥及矿物为原料的干拌砂浆系统，阻止材料中毛细管/孔对水的吸收，极大地降低基材的吸水率，给材料提供优秀的憎水性能。尤其适用于填缝剂、防水砂浆，以及外墙保温系统的抹面胶浆、装饰砂浆。

产品优势和特性

- 高活性，分散性好，自由流动，白色粉末
- 提供材料整体防水性，不在基材表面成膜
- 在干粉中的流动性和分散性能良好
- 易于分散在水中，不影响干粉的润湿搅拌和工作性能
- 具有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽
- 高耐候，抗紫外线，提供基材长久的憎水保护，且不会减弱基材的强度

典型物理性质

--	--

参数	结果
外观	乳白，自由流动粉末
硅烷活性含量	22 %w/w
比重，25	300 g/L
平均颗粒尺寸小于500 μ m	100% w/w
pH (10 % 于水中)	中性或弱碱性
残留水分	<2%w/w

使用方法

道康宁 SHP 50 为干粉状态，可与其它干粉类材料在混合设备中进行混合，以生产各类干粉砂浆产品。要避免长时间，高剪切力下的搅拌，以防止造成粉料温度上升。通常在装有水的容器内，边搅拌，边慢慢加入含有 SHP 50 的干粉砂浆产品，但要避免太强烈的搅拌，以防止引入空气。在与水预拌好的状态下，在使用前可再加水搅拌稀释。刚搅拌好的材料，需视其它添加剂的情况，静置1至5分钟后使用。道康宁 SHP 50的添加量一般为0.1%至1.5%（干料），具体取决于基材的防水要求。建议在使用前，在实验室试验后确定最佳添加量。

包装、储存与保质期

本产品为10Kg复合袋装，一托盘为50包；其它大袋包装或桶装，可根据客户要求和数量定制。道康宁 SHP 50 应存放在干燥和避免阳光照射的地方。在 40 ° C 以下的环境，和未打开原包装的条件下，产品的保质期为12个月。

操作注意事项

本资料不包含产品使用所需的安全信息。在使用前，请阅读产品安全数据表和容器标签，以获得安全使用、危害身体及健康的信息。