

益胶泥厂家 施工方法

产品名称	益胶泥厂家 施工方法
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	3.50/千克
规格参数	品牌:建工 型号:环保
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司生产的“建工牌”高分子防水益胶泥是我司精心研制，采用进口高分子树脂和多种优质无机硅酸盐材料及添加剂经严格工艺配制而成的一种单组份、多功能、干粉状具有抗渗性能的均质、水硬性、可薄涂层应用的环保型高分子防水、粘结材料。

【产品特点】

- 1.单组份干粉状，易使用，调水搅匀即可。
- 2.良好的工作性、保水性及抗下垂性，可大面积施工，提高施工效率。
- 3.极强的粘结力并具有柔韧性，防止裂纹产生，不空鼓、不龟裂、不反碱吐白。
- 4.耐水、耐高温、耐冻融、无毒无味，绿色环保、涂层薄、耗料少。
- 5.具有憎水功能，可防止水份从饰面粘结层渗入。

【适用范围】

内外墙面、楼地面、地下室、游泳池、卫浴、储水池等部位防水，抗渗装饰工程的各种面砖及板材的粘贴。产品按物理力学性能分为 型和 型。 型主要用于防潮层及有防水要求的饰面砖、饰面板材的防水、粘贴。 型主要用于各类建筑及设施工程的防水、抗渗。

【施工方法】

基层要求： 1.基层必须平整、牢固，如有裂缝及蜂窝等缺陷应先进行修补并达到设计要求。

2.基层必须清洁，施工前应先将基面上的浮灰、污垢、油渍等清洗干净。

灰浆配制： 3.使用时，按照每百公斤益胶泥干粉加水25~30公斤进行配制，不须加任何助

剂，用人工或机械搅拌均匀成厚糊状，不得有生粉团。放置5-10分钟后，随拌随用，拌匀的益胶泥应在3h以内用完，以免硬化结块造成浪费。【工程应用】

(1) 用于厕、厨、卫墙地面、外墙防水（界面层、防水层）

界面层：在清理好并保持湿润的基层上稍用力刮涂一道益胶泥灰浆作为界面层，厚度1-2mm，刮涂时应满铺并挤压密实。

防水层：界面层刮好后，在其初凝前即同时在其面上刮涂一道益胶泥灰浆作为防水层，厚度约2-3mm，刮涂时应满铺、密实、防潮层刮涂方向应与界面层互成90°，防潮层终凝后应进行养护，通常防潮层缺水表面发白时即应进行，可用花洒轻轻洒水，一天早晚数次，防水层裸露在外时养护期不少于7天，若其面上有做保护层或各种饰面时则养护期不得少于3天。

(2) 用于各种饰面砖的防水粘接（粘结层）

单砖块贴：粘贴饰面砖时，用齿梳铁抹子在清理好的基层面或砖背面刮涂一道益胶泥灰浆作为粘结层，厚度约4mm，按弹线或挂线分割自上而下或自下而上进行粘贴，待粘结层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。

双面涂层粘贴：饰面粘贴有防水要求时，可采用双面涂层法。即在基层面上刮涂一道益胶泥灰浆，厚度约2-3mm，同时在面砖背面刮涂一道益胶泥灰浆，厚度约2-3mm，进行粘贴，待粘结层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。

饰面砖上的落灰应在终凝前清理干净，以免干后清理困难污染砖面。

【注意事项】

- 1.禁止在淋雨环境下施工。
- 2.地面施工完毕后，48小时内禁止行走。
- 3.适宜施工温度为5—35 之间。
- 4.用于黏贴花岗岩、大理石等石材的背面应拉毛70%以上，不可将益胶泥用于不吸水及振动的石材（如金属）表面。
- 5.本品不宜再添加水泥等其他物件。

【包装及贮运】

- 1.复膜袋包装，净容量为25kg/袋。
- 2.产品应存放于阴凉干燥处，切记暴晒、雨淋、受潮，保质期为六个月。
- 3.本品属一般化学品，可按非危险品运输。