

21CrMoV5-11

产品名称	21CrMoV5-11
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	品牌:21CrMoV5-11 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

21CrMoV5-11轧制圆钢 21CrMoV5-11锻制圆钢

21CrMoV5-11 10MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 12MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 16MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 20MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 22MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 25MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 30MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 32MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 35MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 40MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 45MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 50MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 55MM (轧材) 合金结构钢

21CrMoV5-11	60MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	65MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	70MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	75MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	80MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	85MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	90MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	95MM (轧材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	100MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	110MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	120MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	130MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	140MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	150MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	160MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	170MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	180MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	190MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	200MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	210MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	220MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	230MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	240MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	250MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	260MM (锻材) 合金结构钢
21CrMoV5-11	270MM (锻材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 280MM (锻材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 290MM (锻材) 合金结构钢

21CrMoV5-11 300MM (锻材) 合金结构钢

21CrMoV5-11属于合金结构钢，是珠光体型热强钢。钢代号：1.7709；执行标准：德标DIN标准。

21CrMoV5-11特性与用途：

21CrMoV5-11可在530度左右长期工作，主要用于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质的场合，如：锅炉、反应器、加热器、蒸汽发生器等。

21CrMoV5-11化学成分:

碳C: 0.17-0.25；

硅Si: 0.4；

锰Mn：0.4-0.8；

硫S: 0.03；

磷P: 0.025；

铬Cr: 1.2-1.5；

钼Mo: 0.55-0.8；

镍Ni: 0.6；

钒V: 0.2-0.35；

铝Al: 0.03。

21CrMoV5-11力学性能：

抗拉强度：690-830N/mm²；

屈服点：540N/mm²；

伸长率：纵向16%，横向14%；

冲击功（20摄氏度）：轴向42J，纵向28J；

退火后硬度：220-285（维氏硬度）；

晶粒度：大于等于6；非金属夹杂物：小于等于4级。

21CrMoV5-11探伤标准：GB/T6402-3或SEP1921-3。

21CrMoV5-11合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供21CrMoV5-11合金结构钢。