

## 21Si2Mn2|21Si2Mn2舰船用钢

产品名称	21Si2Mn2 21Si2Mn2舰船用钢
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	品牌:21Si2Mn2 型号:板材 状态:热轧
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 4\*1000\*2000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 5\*1000\*2000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 6\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 8\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 10\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 12\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 15\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 16\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 18\*2000\*6000 舰船防弹钢板

21Si2Mn2 ( F-1Z ) 防弹钢 20\*2000\*6000 舰船防弹钢板

材料名称：舰船用防弹钢板

牌号：21Si2Mn2

代号：F-1Z

标准：军标

特性及适用范围：

舰船防弹用热轧钢板。冶炼：电弧炉，LF精炼，VD真空脱气，电渣重熔。

化学成份：

碳 C：0.18 ~ 0.23 ( ± 0.01 )

硅 Si：1.40 ~ 1.80 ( ± 0.05 )

锰 Mn：1.40 ~ 1.80 ( ± 0.05 )

硫 S：0.025

磷 P：0.025

铜 Cu：0.30

热处理/硬度：

淬火，温度920 ~ 960 ；保温时间2 ~ 3min/mm；冷却介质水（水温 < 30 ）。

回火，温度450 ± 20 ；保温时间2min/mm；冷却介质水。

硬度，388 ~ 321 ( 3.1 ~ 3.4 ) HBS10/300 ( 压痕直径d，mm)。

交货状态：

热处理状态交货。

21Si2Mn2舰船防弹钢板上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格的  
为您提供21Si2Mn2舰船防弹钢板。