环氧玻璃鳞片漆 环氧玻璃鳞片涂料

产品名称	环氧玻璃鳞片漆 环氧玻璃鳞片涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:H06-11 比重:约1.25g/L（混合后）
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由环氧树脂、玻璃鳞片、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧玻璃鳞片漆

主要特性：

*极好的致密性，能抵抗水汽及腐蚀介质的渗透。

*优异的耐水性及耐化学药品性。

*良好的附着力、耐磨性和抗震性。

*漆膜坚韧，机械强度高。

*漆膜防腐蚀期效长，具有一定的装饰性。

用　途：

*适用于钢铁及混凝土表面的防腐面漆，也可以作为中间层。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重：　　约1.25g/l（混合后）

*配比：　　甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=10:1（质量比）

*干膜厚度：　　约200um

*理论用量：　　约480g/m ^{2} (以200um干膜计，不含损耗)

*闪点：　　约29 ^{o} c

*干燥时间：　　表干≤1h，实干≤24h，完全干燥7d

*熟化时间：　　0.5h(23°C±2°C)

*适用期：　　≤3h（23°C±2°C）

复涂间隔时间：　底材温度　5°C　20°C　30°C

　　最短　　48h　24h　12h

　　最长　　7d　7d　7d

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*环氧玻璃鳞片底漆，环氧富锌漆，环氧云铁漆，无机富锌漆，无机硅酸锌漆，环氧铁红漆等。

后道配套：

*环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

表面处理：

*前道漆应完全干燥。

*除净被涂表面的油污、灰尘及其它污垢。

施工条件：

*底材温度须高于3°C，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于5°C时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

*混合：　本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm ^{2} -250kg/cm ^{2})

*空气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.5mpa(3kg/cm ^{2} -5kg/cm ^{2})

*辊涂：　稀释剂： 环氧系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂：　环氧系列专用稀释剂

注意事项：

*超过最大涂装间隔，应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装，以确保漆膜的附着力。

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包　装：

*甲组份（漆）：25kg桶装

*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮　存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。