

环氧氟碳漆 环氧氟碳面漆 环氧氟碳防腐面漆

产品名称	环氧氟碳漆 环氧氟碳面漆 环氧氟碳防腐面漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:H06-23 比重:约1.25kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由环氧改性树脂、氟碳改性树脂、耐酸性耐碱性颜填料、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧氟碳漆

主要特性：

*可直接在钢铁表面或者混凝土表面涂装。

*漆膜具有优良的附着力、耐酸性、耐碱性、以及良好的耐候性和干湿交替性，长时间暴晒不退色，不粉化。

*固含量高，可以厚涂，减少了施工道数，大大加快了工程进度，节省了资金。

*能取代氟碳漆的优势，又能达到环氧漆的硬度。

用途：

*专用于钢铁表面与混凝土表面防腐使用。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.25kg/l（混合后）

*配比： 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=25:5（质量比）

*干膜厚度： 约60um

*理论用量： 约180g/m²（以60um干膜计，不含损耗）

*闪点： 约29 ° c

*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，完全干燥7d

*熟化时间： 0.5h(23 ± 2)

*适用期： 8h (23 ± 2)

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 48h 24h
12h

最长 7d 7d
7d

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*直接涂装在混凝土表面或除锈质量达到sa2.5级的钢材表面上。

表面处理：

*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

*电工工具除锈达到st3级。

施工条件：

*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂： 稀释剂： 环氧氟碳专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 环氧氟碳专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂： 环氧氟碳专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 环氧氟碳专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*甲组份（漆）：25kg桶装

*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。