

聚氨酯红丹漆 聚氨酯红丹底漆

产品名称	聚氨酯红丹漆 聚氨酯红丹底漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:S50-3 比重:约1.53kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由含羟基树脂、红丹、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成，与多异氰酸酯预聚物组成的双组分聚氨酯红丹漆

主要特性：

- *优异的防锈性能。
- *对处理过的钢铁上具有优异的附着力。
- *优异的低温固化性。
- *干燥快、耐油性好。

用途：

- *适用于油舱、油罐以及钢铁表面的防腐防锈涂装。

颜色及外观：

- *桔红色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.53kg/l (混合后)

*配比： 甲组份(漆)：乙组份(固化剂)=20:3(质量比)

*干膜厚度： 约35um

*理论用量： 约115g/m² (以35um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29 ° c

*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，完全干燥7d

*熟化时间： 0.5h(23 ± 2)

*适用期： 8h (23 ± 2)

复涂间隔时间： 底材温度 0 25 35

最短 4h 2h
1h

最长 72h 46h
36h

建议涂装道数：

* 2道。

前道配套：

*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面上。

后道配套：

*聚氨酯云铁漆，聚氨酯漆。

表面处理：

*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

*电工工具除锈达到st3级。

施工条件：

*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 聚氨酯系列专用稀释剂

注意事项：

*聚氨酯涂料属于化学反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，放置一段时间进行熟化，经熟化后的涂料应在8h内用完，以免胶结浪费。

*涂料使用后包装桶必须盖严密封，否则会受潮气、醇、水的作用而变质。

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*甲组份（漆）：20kg桶装

*乙组份（固化剂）：3kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。

