

路面渗水仪 沥青混合料渗水系数测定仪

产品名称	路面渗水仪 沥青混合料渗水系数测定仪
公司名称	河北鹏展试验仪器有限公司
价格	520.00/个
规格参数	品牌:鹏展 型号:LM-1 测量范围:0-10kg
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇小屯村
联系电话	18233719729

产品详情

沥青路面渗水仪 详细内容：

路面渗水仪供建筑路及养路部门进行现场测定和实验研究。该产品是交通部公路司为修订《公路沥青路面施工技术规范》设立的专题研究项目，即《沥青路面渗路面渗水量测定仪、路面渗水仪、路面水分渗透仪水测定方法及指标要求》中指定的产品也是新试验规程中的标准产品。符合jtj052-2000标准

技术参数：1.量筒容积：600ml 2.底座直径：φ 220mm 3.压重块质量：5kg(2块)

沥青路面渗水仪使用方法：1、选点：在路面上选好点，用扫帚和钢丝刷将测点上火土杂物清除干净。2、按底座大小在底座上抹一点腻子，将仪器底座按上并拧紧，抹实腻子，不使漏水。3、将铲有少量红墨水的水灌入仪器中，直至小量筒上端溢水孔为(至600mm高度为止)，从开始读数加水到开始读数应在3秒钟内完成。4、水达到预定水位后(600mm)即开动秒表，每30秒钟记一次水位高度，直到3分钟为止。路面水分渗透仪路面渗水量用下列公式计算：路面渗水量=(第三分钟时的渗水量----第一分钟渗水量)/2

沥青路面渗水仪 使用说明：路面渗水试验之密水材料的选用，对试验成败和精度有直接影响。通过大量试验现借此提供一小资料，供用户参考：对于腻子，润滑油脂(黄油)重粘土，橡皮泥或普通肥皂等材料的对比试验，我们认为洗衣皂做密水材料比较好。路面水分渗透仪具体操作方法：a：充分揉搓肥皂，使之软化，相当于重粘土的软塑状态(100克塑液限仪器测得的锥入深度在5—6.5mm之间)最好是刚出厂的新鲜肥皂，冬季可稍硬点，夏季可稍软点。b、试验前可应用油漆刷清除测定位置的浮土和松散颗粒。然后把肥皂揉搓成直径约为200mm的长条状，在测点上按“渗水仪”底座浅杯外径略大点圈成一圈，再把

仪器放在测试点上。在仪器底座上加压一只环形加压重环(可免去实验者手脚加压不稳之弊)。最后用两手分别相对把肥皂压在底座的凹形倒台阶处，使底座与路面间密实，抹光，须用干毛巾仔细拭净底座上的水份和用过的肥皂的表面的水份，肥皂收仍可使用。

沥青路面渗水仪 注意事项：a:肥皂揉搓后放在器皿中，并盖上拧干后的湿毛巾。b、给量筒注入水时，必须注意勿碰伤撞击量筒。按上所述，我们认为较为理想，数据较为稳定，污染浪费少，价格低且操作方便

本产品的品牌是鹏展，型号是LM-1，测量范围是0-10kg，测量精度是0.1%，外观尺寸是220*700（mm），重量是5（Kg），产品用途是材料渗水试验，加工定制是是