

# 氯化橡胶铁红漆 氯化橡胶铁红防锈漆

产品名称	氯化橡胶铁红漆 氯化橡胶铁红防锈漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:J50-1 比重:约1.50kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

## 产品详情

由氯化橡胶树脂、增塑剂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份氯化橡胶铁红漆。

主要特性：

- \*漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优。
- \*优良的耐水、耐干湿交替性。
- \*优异的耐候性，耐碱、耐酸、耐盐介质，具有优异的防腐性能。
- \*优异的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。
- \*优干燥快，施工周期短。

用 途：

- \*广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

- \*铁红色、漆膜外观正常。

## 基本参数：

\*比重： 约1.50kg/l（混合后）

\*干膜厚度： 约70um

\*理论用量： 约192g/m<sup>2</sup>（以70um干膜计，不含损耗）

\*闪点： 约29 ° c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 8h。

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

最短 24h 8h  
6h

最长 无限制 无限制  
无限制

## 建议涂装道数：

\*2-3道。

## 前道配套底材：

直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面。

## 后道配套：

氯化橡胶面漆、丙烯酸面漆、高氯化聚乙烯面漆、氯磺化聚乙烯面漆等。

## 表面处理：

\*直接涂刷在钢铁表面，如有氧化皮，需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级，如无氧化皮，则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级或用电动工具打磨至st3级。

\*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

## 施工条件：

\*相对湿度须小于85%。

\*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

## 涂装施工：

\*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

\*无气喷涂：稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm<sup>2</sup> -250kg/cm<sup>2</sup> )

\*空气喷涂：稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂。

稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm<sup>2</sup> -4kg/cm<sup>2</sup> )

\*辊涂：稀释剂：氯化橡胶系列专用稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

\*清洗剂：氯化橡胶系列专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包装：

\* 20kg桶装

贮存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。