

# 氯磺化底面二合一漆 氯磺化聚乙烯二合一涂料

产品名称	氯磺化底面二合一漆 氯磺化聚乙烯二合一涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:L53-6 比重:约1.05kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

## 产品详情

由氯磺化聚乙烯树脂、合成树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份氯磺化底面二合一漆

主要特性：

- \*漆膜坚韧、卓越的耐大气老化性。
- \*优良的耐水、耐干湿交替性。
- \*优异的耐候性，耐碱、耐盐介质，具有优异的防腐性能。
- \*优异的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。
- \*优干燥快，施工周期短。
- \*具有底漆面漆两重功效合二为一，省掉了涂装底漆的材料与人工。

用 途：

- \*广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、石油化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

- \*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

\*比重： 约1.05kg/l (混合后)

\*干膜厚度： 约35um

\*理论用量： 约200g/m<sup>2</sup> (以35um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约29 ° c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 8h。

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

最短 24h 8h  
6h

最长 无限制 无限制  
无限制

建议涂装道数：

\*3-6道。

前道配套底材：

氯磺化铁红漆，氯磺化云铁漆。

表面处理：

\*底漆必须干燥。

\*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

\*相对湿度须小于85%。

\*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

\*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

\*无气喷涂： 稀释剂： 氯磺化系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5% (以油漆重量比)

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm<sup>2</sup> -250kg/cm<sup>2</sup> )

\*空气喷涂： 稀释剂： 氯磺化系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15% (以油漆重量比)

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm<sup>2</sup> -4kg/cm<sup>2</sup> )

\*辊涂： 稀释剂： 氯磺化系列专用稀释剂

稀释量： 5-10% (以油漆重量比)

\*清洗剂： 氯磺化系列专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\* 20kg桶装

贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。