

醇酸红丹漆 醇酸红丹防锈漆 醇酸红丹防腐涂料

产品名称	醇酸红丹漆 醇酸红丹防锈漆 醇酸红丹防腐涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:C52-4 比重:约1.50kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由精炼干性植物油改，季戊四醇醇酸树脂、红丹粉、防锈颜填料、助剂、200号溶剂汽油与二甲苯混合溶剂、催干剂等组成的单组份醇酸红丹漆

主要特性：

- *良好防锈性能。
- *优良的附着力与打磨性。
- *与醇酸面漆结合良好
- *良好的施工性能。

用途：

- *广泛用于钢铁表面。

颜色及外观：

- *桔红色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.50kg/l（混合后）

*干膜厚度： 约35um

*理论用量： 约115g/m²（以35um干膜计，不含损耗）

*闪点： 约32 ° c

*干燥时间： 表干 2h，实干 24h。

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 36h 24h
12h

最长 无限制 无限制
无限制

建议涂装道数：

*2道。

前道配套底材：

*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面。

后道配套：

*醇酸云铁漆、醇酸漆。

表面处理：

*直接涂刷在钢铁表面，如有氧化皮，需经过抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级，如无氧化皮，则可抛丸或者喷砂处理至除锈标准sa2.5级或用电动工具打磨至st3级。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

涂装施工：

*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂：稀释剂：醇酸系列专用稀释剂。

稀释量：10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂：稀释剂：醇酸系列专用稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂：醇酸系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包装：

* 20kg桶装

贮存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。