

醇酸底面二合一漆

产品名称	醇酸底面二合一漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:C52-6 比重:约1.20kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由精炼干性植物油改，季戊四醇醇酸树脂、氧化铁红、防锈颜填料、助剂、200号溶剂汽油与二甲苯混合溶剂、催干剂等组成的单组份醇酸漆。

主要特性：

- *具有良好的户外耐候性，较好的附着力及物理机械性能，能在常温下干燥，也可烘干。
- *良好的施工性能。
- *具有底漆的防锈功效，又有面漆的防腐功效，两者合二为一，节省了涂装底漆的材料与人工。

用途：

- *广泛用于钢铁、木材、混凝土表面装饰防腐保护。

颜色及外观：

- *各色、漆膜外观正常。

基本参数：

- *比重：约1.20kg/l (混合后)

*干膜厚度： 约35um

*理论用量： 约115g/m² (以35um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约32 ° c

*干燥时间： 表干 2h，实干 24h。

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 36h 24h
12h

最长 无限制 无限制
无限制

建议涂装道数：

*2道。

前道配套：

醇酸铁红漆，醇酸云铁漆。

表面处理：

*前道油漆完全干燥

*除净所有的油污、杂物，水分的凝聚。

施工条件：

*相对湿度须小于85%。

涂装施工：

*混合： 本产品分为单罐装。使用时必须充分搅拌均匀，可用专用稀释剂调整粘度。

*无气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5% (以油漆重量比)

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 醇酸系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15% (以油漆重量比)

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂：醇酸系列专用稀释剂

稀释量： 5-10% (以油漆重量比)

*清洗剂： 醇酸系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

* 20kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。