

氟碳中间漆 氟碳中间涂料

产品名称	氟碳中间漆 氟碳中间涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:F55-3 比重:约1.25kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由氟碳树脂、杜邦钛白粉、拜耳固化剂、助剂、溶剂等组成的双组份氟碳中间漆。

主要特性：

- *优异的装饰性能。
- *附着力好，硬度高。
- *耐酸、耐碱、耐盐类的腐蚀和化工大气腐蚀。
- *优异的耐水性、耐油性。
- *优异的低温固化性，干燥快，施工方便。
- *优异的耐候性，保色保光性好。

用途：

- *用于墙面、桥梁、码头、钢结构与混凝土表面保护涂装。

颜色及外观：

- *白色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.25kg/l (混合后)

*配比： 甲组份(漆)：乙组份(固化剂)=20:5(质量比)

*干膜厚度： 约40um

*理论用量： 约115g/m² (以40um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29 ° c

*干燥时间： 表干 0.5h，实干 24h，完全干燥7d

*熟化时间： 0.5h(23 ± 2)

*适用期： 8h (23 ± 2)

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

最短 24h 8h
6h

最长 48h 36h
24h

建议涂装道数：

*2-3道。

前道配套：

*氟碳底漆，氟碳封闭漆，无机富锌漆，环氧富锌漆等。

后道配套：

*氟碳漆，氟碳金属漆等。

表面处理：

*没有底漆的表面必须干燥。

*除净所有的油污、杂物，无酸、碱、盐和水分的凝聚。

施工条件：

*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂： 稀释剂： 氟碳系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 氟碳系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂： 氟碳系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 氟碳系列专用稀释剂

注意事项：

*超过最大涂装间隔时间，应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装，以确保漆膜的附着力。

*氟碳漆属于化学反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，放置一段时间进行熟化，经熟化后的涂料应在8h内用完，以免胶结浪费。

*涂料使用后包装桶必须盖严密封，否则会受潮气、醇、水的作用而变质。

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*甲组份（漆）：20kg桶装

*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。