

## 聚氨酯地坪漆 聚氨酯地坪涂料

产品名称	聚氨酯地坪漆 聚氨酯地坪涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:S50-20 比重:约1.53kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

## 产品详情

由papi、丙烯酸树脂、其它改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的双组分聚氨酯地坪漆

主要特性：

- \*漆膜丰满坚韧，色彩光亮，装饰性好。
- \*耐酸、耐碱、耐盐，耐海水，耐沸水的腐蚀和化工大气腐蚀。
- \*良好的耐磨性、防滑性与耐久性。
- \*优异的低温固化性。
- \*耐油、耐溶剂、耐水性能良好。
- \*抗户外紫外光性，保色保光性好。

用途：

- \*适用于宾馆、医院、学校、机关、工厂、企事业单位地面涂装。

颜色及外观：

\*各色、漆膜外观正常。

#### 基本参数：

\*比重： 约1.53kg/l（混合后）

\*配比： 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=20:3（质量比）

\*干膜厚度： 约35um

\*理论用量： 约115g/m<sup>2</sup>（以35um干膜计，不含损耗）

\*闪点： 约29 ° c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，完全干燥7d

\*熟化时间： 0.5h(23 ± 2 )

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 0 25 35

1h 最短 4h 2h

36h 最长 72h 46h

#### 建议涂装道数：

\* 2道。

#### 前道配套：

\*聚氨酯地坪封闭底漆。

#### 表面处理：

\*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

\*电工工具除锈达到st3级。

#### 施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

\*施工时应注意天气、温度的变化，雨、雾、雪、夏天炎热时，在强烈阳光直射下均不宜施工。

## 涂装施工：

\*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

\*无气喷涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm<sup>2</sup> -250kg/cm<sup>2</sup>)

\*空气喷涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm<sup>2</sup> -4kg/cm<sup>2</sup>)

\*辊涂： 稀释剂： 聚氨酯系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

\*清洗剂： 聚氨酯系列专用稀释剂

## 注意事项：

\*聚氨酯涂料属于化学反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，放置一段时间进行熟化，经熟化后的涂料应在8h内用完，以免胶结浪费。

\*涂料使用后包装桶必须盖严密封，否则会受潮气、醇、水的作用而变质。

\*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

## 包 装：

\*甲组份（漆）：20kg桶装

\*乙组份（固化剂）：3kg桶装

## 贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。