

环氧封闭漆 环氧地坪封闭底漆

产品名称	环氧封闭漆 环氧地坪封闭底漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:H06-30 配比:甲组份(漆):乙组份(固化剂)=15:5(质量比)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

由环氧树脂、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧封闭漆。

主要特性：

- *漆膜坚韧具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。
- *良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。
- *较高的防腐性与长久性。
- *具有快速固化水泥表面，渗透性强。

用途：

- *适用于混凝土地坪表面封闭涂装。

颜色及外观：

- *透明、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.00kg/l（混合后）

*配比： 甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=15:5（质量比）

*干膜厚度： 约20um

*理论用量： 约100g/m²（以20um干膜计，不含损耗）

*闪点： 约29 ° c

*干燥时间： 表干 1h，实干 24h，完全干燥7d

*熟化时间： 0.5h(23 ± 2)

*适用期： 8h (23 ± 2)

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 32h 16h
8h

最长 7d 7d
7d

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

表面处理：

*前道油漆完全干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

后道配套：

环氧中间漆，环氧地坪漆，环氧自流平地坪漆，环氧抗静电地坪漆。

施工条件：

*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于5 时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

*混合： 本产品分为两罐装，组成一个单元。每次都必须按规定的配比，一次性混合、充分

搅拌均匀，并在规定的混合使用期限内用完。

*无气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂： 环氧系列专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 环氧系列专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*甲组份（漆）：15kg桶装

*乙组份（固化剂）：5kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。