

# 氰凝漆 PN-1 氰凝防水涂料

产品名称	氰凝漆 PN-1 氰凝防水涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:PH-2 比重:约1.20kg/L (混合后)
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

## 产品详情

由氰凝预聚体、添加剂、催化剂、溶剂等组成的单罐装的氰凝漆。

主要特性：

- \*漆膜坚韧具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。
- \*良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。
- \*较高的防腐性与长久性。

用途：

- \*适用于地下室、污水处理厂、污水池、冷却塔等建筑物的防水防腐防潮涂装防护。

颜色及外观：

- \*透明、漆膜外观正常。

基本参数：

- \*比重：约1.20kg/l (混合后)

\*干膜厚度： 约30um

\*理论用量： 约150g/m<sup>2</sup> (以30um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约29 ° c

\*干燥时间： 表干 1h，实干 24h

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 32h 16h  
8h

最长 7d 7d  
7d

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂4道。

表面处理：

\*前道油漆完全干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

涂装施工：

\*混合： 充分搅拌均匀，一次性使用完。

\*无气喷涂： 稀释剂： 氰凝系列专用稀释剂。

稀释量： 0-5% ( 以油漆重量比 )

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm<sup>2</sup> -250kg/cm<sup>2</sup> )

\*空气喷涂： 稀释剂： 氰凝系列专用稀释剂。

稀释量： 10-15% ( 以油漆重量比 )

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm<sup>2</sup> -4kg/cm<sup>2</sup>)

\*辊涂： 稀释剂： 氟凝系列专用稀释剂

稀释量： 5-10% (以油漆重量比)

\*清洗剂： 氟凝系列专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\*漆：25kg桶装

贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存6个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。