

聚苯乙烯防腐面漆 聚苯乙烯防腐涂料

产品名称	聚苯乙烯防腐面漆 聚苯乙烯防腐涂料
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:E52-2 粘度:60-120/s
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

有聚苯乙烯树脂改性、氯化橡胶、稳定剂、助剂、耐腐蚀颜填料及有机溶剂等制成的聚苯乙烯防腐漆。

主要特性：

- *具有良好的耐化学腐蚀性。
- *耐臭氧、耐天候老化性能优异。
- *耐水、耐油性能优异。

用途：

- *用于酸、碱、盐储罐内外壁和化工管道以及一切受化工大气腐蚀的设备设施保护涂覆。

颜色及外观：

- *各色、漆膜外观正常。

基本参数：

- *理论用量： 180-230g/平方米

*干膜厚度： 20-25um/道

*比重： 约1.20kg/l

*粘度： 60-120/s

*干燥时间： 表干 2h , 实干 24h

*固体含量： 65/%

*附着力： 1/级

*冲击强度： 50/kg.cm

*柔韧性： 1/mm

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*聚苯乙烯防腐底漆。

表面处理：

*前道油漆完全干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件：

*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于0℃时，建议不能进行施工。

涂装施工：

*混合： 充分搅拌均匀。

*无气喷涂： 稀释剂： 聚苯乙烯防腐漆专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂： 稀释剂： 聚苯乙烯防腐漆专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂： 稀释剂： 聚苯乙烯防腐漆专用稀释剂

稀释量： 5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂： 聚苯乙烯防腐漆专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

*漆：25kg桶装

贮 存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存 12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。