

500 ° C有机硅耐高温漆

产品名称	500 ° C有机硅耐高温漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:W58-5 干膜厚度:约:20um
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

该漆主要有有机硅树脂、特种耐温抗腐蚀颜料、金属铝粉、填料、添加剂、助剂、溶剂等组成的单组份有机硅耐高温漆。

主要特性：

- *优异的耐热耐温性，耐温差骤变性。
- *长期耐500 ° c的高温。
- *优异的附着力。
- *干燥快、具有良好的施工性能。
- *具有优良的防腐性，耐化工大气、耐天候老化、耐水、耐潮及电绝缘性能等。

用 途：

*适用于钢结构、储罐、桥梁、码头、化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐专用底漆。烟囱、烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐设备的专用漆。

颜色及外观：

- *银色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.10kg/l（混合后）

*干膜厚度： 约:20um

*理论用量： 约150g/m² (以20um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29 ° c

*干燥时间： 表干 2h，实干 24h。

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

最短 24h 8h
4h

最长 无限制 无限制
无限制

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面上。

前道配套：

*无机富锌漆，无机硅酸锌漆，有机硅耐高温500 ° c底漆。

表面处理：

*钢材表面喷砂处理至sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

*电工工具除锈达到st3级。

施工条件：

*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

*当底材温度高于30 -60 时必须采用喷涂。

涂装施工：

*无气喷涂： 稀释剂： 有机硅专用稀释剂。

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm² -250kg/cm²)

*空气喷涂：稀释剂：有机硅专用稀释剂。

稀释量：0-10%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm² -4kg/cm²)

*辊涂：稀释剂：有机硅专用稀释剂

稀释量：0-5%（以油漆重量比）

*清洗剂：有机硅专用稀释剂

注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包装：

*漆：20kg桶装

贮存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。