

# 电器密封三元胶密封件

产品名称	电器密封三元胶密封件
公司名称	慈溪市争一密封制品有限公司
价格	.80/个
规格参数	形状:O型密封圈 适用范围:汽车,喷涂,轴承 是否标准件:标准件
公司地址	浙江慈溪市庵东镇江南村三雁机械厂区
联系电话	86 0574 23636911 13362848668

## 产品详情

温馨提示：

产品规格多样，均可按客户要求加工定制，

所以以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

我公司自己混炼天然胶，丁腈胶，硅胶，氟胶，三元乙丙橡胶，氢化丁腈胶和氟硅胶等原材料，并且我公司的模具均是由自己研发制作的，具有质量保障性和一定的价格优势。我公司还长期与日本多家企业合作，日本人对产品及场地的要求是很严苛的，所以我们严把质量关，立志做精品！

欢迎新老客户来电来图详询，您的满意是我们永远的追求！

---

## 氟橡胶技术指标

品级牌号	mlf2-11	mlf2-12	mlf2-13	mlf2-13w	mlf2-14	mlf2-15	方法标准
name							
项目							
item							

生 胶	门尼粘度(ml121 1+10)	25 ± 5	40 ± 10	70 ± 20	70 ± 20	110 ± 20	160 ± 30	gb/1232.1-2000
	mooney viscosity (ml121 1+10)							
	比重(g/cm3)	1.82 ± 0.02	1.82 ± 0.02	1.82 ± 0.02	1.82 ± 0.02	1.82 ± 0.02	1.82 ± 0.02	gb/533-91
	specific gravity(g/cm3)							
	含水率(%) £	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	详见备注
	moisture(%)							
	含氟量(%)	65 ~ 66	65 ~ 66	65 ~ 66	65 ~ 66	65 ~ 66	65 ~ 66	企标
fluorine(%)								
硫 化 胶	扯断强度(mpa)3	8	8	9	9	10	12	gb/t528-1998
	tensile strength(mpa)							
	扯断伸长率(%)3	150	150	150	150	150	150	gb/t528-1998
	elongation(%)							
	恒定压缩永久变形 £ (70h@200 )	40	40	35	35	30	30	astm395 200 @70hr
	compression set (70h@200 )							o型圈试样 方法b

备注：《含水率测试方法》

含水率采用精度为0.001g的天平测量，其他测试工具包括烘箱和不锈钢托盘。

称量：从成品中取5g胶料，剪成碎小颗粒，装入不锈钢托盘中，在105 ~ 110 温度下烘烤24hr。

从烘箱中取出不锈钢托盘放入干燥器中，冷却至室温以后放在天平上称量。

含水率测试计算方法： $h_2O\% = (w_1 - w_2) / w_2 \times 100\%$

其中：w1为试样烘烤前的重量，w2为试样烘烤后的重量，h2o%为橡胶含水率。取三组值平均，三组允许偏差不得超过20%。

本产品的形状是O型密封圈，适用范围是汽车,喷涂,轴承，是否标准件是标准件，性质是耐高温，用途是电器密封，规格是7\*8