

锌铁系蓝膜磷化液 金属表面处理

产品名称	锌铁系蓝膜磷化液 金属表面处理
公司名称	常熟市凯欣化工贸易有限公司
价格	4.50/个
规格参数	产品规格:kx1112 执行标准:GB/T11376-97 主要用途:金属涂装前处理
公司地址	常熟市尚湖镇常兴村
联系电话	13506230078

产品详情

表面处理材料：

kx1112锌铁系磷化液

一、 概述

kx1112新一代无挂灰锌铁系磷化液，他延续了使用方便、价格便宜、抗弯曲能力强的优点，这款锌铁系磷化膜层厚度明显改善，防锈能力可以单膜放置在室外一个月不生锈，附着力接近锌系磷化，无渣无挂灰，而且膜层为均匀蓝色。

二、 技术性能指标

序号	项 目	指 标
1	浓缩液成色	浅绿色液体
2	处理方式	浸泡喷淋结合喷淋压力0.06-0.12mpa
3	槽液工艺控制总酸度 (ta)	20 - 25
4	游离酸度 (fa)	2 - 6
5	建浴量	5-20%
6	温度	浸渍：常温(rt)-70
7	时间	浸渍：3 - 8min

注：具体工艺参数应参照磷化对象及现场情况而定。

三、 使用方法：

槽液配制（按1m3计）

在槽内盛2/3体积水，加入50-100kgkx1112磷化剂，均匀搅拌，最后加水到总体积1m³，搅拌均匀投入使用。

1. 管理

总酸度：20 - 25

游离酸：2 - 6

温度：常温(rt)

时间：浸渍3 - 8分钟 喷淋1-2分钟

添加量：加量应少量多次添加。

2. 建议使用工艺：

a、除油脱脂 水洗 除锈 水洗 磷化 水洗 b、除油脱脂 水洗 磷化 水洗四、

包装储运：

本品25l塑料桶包装，防止泄漏。

2.贮存期一年。

本产品的产品规格是kx1112，执行标准是GB/T11376-97，主要用途是金属涂装前处理，CAS是1305-99-3