

SKH55高速钢SKH55圆钢SKH55硬度

产品名称	SKH55高速钢SKH55圆钢SKH55硬度
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本日立 型号:SKH55
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100*200 150*200 200*200 200*250 200*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

SKH55日本进口高速工具钢

SKH55是日本JIS标准高速钢号,具有耐磨耗,耐烧结,高耐压性高速钢.使用硬度 64HRC

供货状态及硬度：软性退火 硬度 277HB

化学成分(质量分数,%)：

C 0.85 Si0.25 Mn 0.35 Cr 4.15 W 6.50

P 0.025 S 0.010 Mo5.30 V2.05 Co 5.00

SKH55高速钢退火规范：退火温度800 ~ 880 ，保温时间1 ~ 3H,炉冷

淬火、回火规范：淬火温度1230 ~ 1250 油冷,回火温度560 ~ 580 空冷,硬度 64HRC

SKH55高速钢的用途：宜于制造各种强力切割用耐磨、耐冲击工具。高级冲模，螺丝模，较需韧性及开关复杂冲头等。

SKH-55特点：

SKH-55钨系高碳含钴超硬型高速工具钢，硬度高，可达63HRC，热硬性好，高温硬度高，容易磨削。用该钢制造的切削工具，可以切削铁基高温合金、铸造高温合金、钛合金和超高强度钢等，但韧性稍差，淬火时温度应采用下限。由于可磨削性能好，所以可用来制造各种高精度复杂刀具。