

## SLD模具钢SLD板材SLD硬度

产品名称	SLD模具钢SLD板材SLD硬度
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:日本日立 型号:SLD
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

## 产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

\*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100\*200 150\*200 200\*200 200\*250 200\*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

SLD冲压模具钢

化学成分 C Mn P S V Mo Si Cr

1.50 0.45 0.025 0.010 12.0 0.35 0.25 0.20

出厂状态 軟性退火至約HB210

特性应用 高耐磨冷作工具铬钢,冲压模,拉深模等.

SLD 是一种高碳高铬合金工具钢，热处理后具有很高的硬度及耐磨性，并具有淬透性强，尺寸稳定性好的特点，适宜制做高精度长寿命冷作模具及热固成型塑胶模具。

### 特性

真空脱气精炼处理钢质纯净；

球化退火软化处理，切削加工性能良好；

锻轧结合破碎结晶组织，碳化物颗粒细小均匀，无须担心淬火开裂；

强化元素钼、钒特殊加入，耐磨性极其优异，韧性优

### 用途

厚度不大于 2mm 薄板材，高效落料模，冲载模及压印模；

各种剪刀、镶嵌刀片、木工刀片；

螺纹轧制模和耐磨滑块；

冷镦模具，热固树脂成型模，高级量规等；

### 热处理

淬火：先预热700—750 ，再加热至1000—1050 在静止空气中冷却，如钢具厚度在6寸以上者加热至980—1030

在油中淬硬更佳。

回火：加热至150—200 ，在此温度中停留，然后在静止空气中冷却。

硬度：HRC61 以上。

退火：加热至800—850 ，在此温度停留1—3小时，在炉中任其渐冷。

锻制：1050 —950 。

深拉成型模、冷挤压模具