供应广西拓达耐酸水泥厂家特惠

产品名称	供应广西拓达耐酸水泥厂家特惠
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-NS2 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

拓达TD-NS2耐酸水泥使用说明

我公司生产的耐酸水泥是按国家标准,JC245-81中规定的方法生产的。耐酸水泥具有优良的耐酸性能,能抵抗各种强氧化性酸(硫酸、硝酸、醋酸、蚁酸和草酸等)且较高的机械强度。(保护化工设备及易腐蚀的部件,但这种耐酸水泥不耐氢氟酸,300 以上的热磷酸、高级脂肪酸或油酸的腐蚀)。 2、我公司TD-NS2耐酸水泥产品质量符合中华人民共和国建筑材料工业部颁布的JC245-81标准

- (1) 细度4900孔/厘米2筛余 不大于15%
- (2) 初凝时间(常温下) 不早于45分钟
- (3)终凝时间(常温下)不迟于8小时
- (4) 耐酸度过 不小于91%
- (5)空气养护,常温酸,沸酸中安定性良好
- (6) 抗拉强度(28天) 不小于24kg/cm2
- (7) 抗压强度(28天) 不小于300 kg/cm2
- (8) 煤油吸收率不大于10%

- (9) 化学成份SiO2 > 95 Fe2O3 < 1%
- 3、本品主要用于化工、冶金、造纸、制糖、纺织等部门,一般耐酸工程中制作耐酸胶泥、耐酸砂浆、耐酸混凝土。
- 4、 本品中耐酸粉与固化剂分装,便于防潮保存,由于固化剂主要成份是氟硅酸钠有毒性,在仪器工业中使用时,必须先进行产品中的含氟的化验,证明对人体无害时方许使用。

二、使用方法

1、无论是胶泥还是耐酸混凝土都首先将固化剂与耐酸粉混合均匀,发现固化剂结块后请打碎过筛后掺入,然后用比重为1.38-1.45模数3.0-3.2之间的水玻璃调合(严禁用水调合)。 2、使用时应先将混均的料放在容器内,先后将水玻璃溶液加入,搅拌时在迅速,一般每次不超过100kg调合为宜,每次的胶泥要在30分钟内用完,所用的工具和容器不得带有水份或其它杂质,粘砌耐酸砖要注意错缝。 3、施工前应对金属设置、除锈、去污等砖结构应洗刷干净,碱性普通水泥结构的表面应先用酸中和后用水洗净,再加热干燥,一般要求水份低于4%以下。 4、耐酸水泥应在10 以上硬化,并在空气中养护10-20天左右(冬天时间较长,养护期间切忌遇蒸气、水等,不得被太阳直接曝晒,以防发生龟裂,如龟裂应即进行修补)。 5、养护干燥后应进行酸融会贯通化处理,其方法是经40%硫酸刷其表面,每隔4小时一次,每次析出的结晶物应在下次涂刷前刮去,直到无结晶析出为止,严禁用水养护,酸处理完毕即可交付使用。