

供应广西拓达耐酸水泥厂家特惠

产品名称	供应广西拓达耐酸水泥厂家特惠
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-NS2 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

拓达TD-NS2耐酸水泥使用说明

我公司生产的耐酸水泥是按国家标准，JC245-81中规定的方法生产的。耐酸水泥具有优良的耐酸性能，能抵抗各种强氧化性酸（硫酸、硝酸、醋酸、蚁酸和草酸等）且较高的机械强度。（保护化工设备及易腐蚀的部件，但这种耐酸水泥不耐氢氟酸，300 以上的热磷酸、高级脂肪酸或油酸的腐蚀）。2、我公司TD-NS2耐酸水泥产品质量符合中华人民共和国建筑材料工业部颁布的JC245-81标准

- (1) 细度4900孔/厘米²筛余 不大于15%
- (2) 初凝时间（常温下）不早于45分钟
- (3) 终凝时间（常温下）不迟于8小时
- (4) 耐酸度过 不小于91%
- (5) 空气养护，常温酸，沸酸中安定性良好
- (6) 抗拉强度（28天）不小于24kg/cm²
- (7) 抗压强度（28天）不小于300 kg/cm²
- (8) 煤油吸收率 不大于10%

(9) 化学成份 $\text{SiO}_2 > 95$ $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1\%$

3、本品主要用于化工、冶金、造纸、制糖、纺织等部门，一般耐酸工程中制作耐酸胶泥、耐酸砂浆、耐酸混凝土。

4、本品中耐酸粉与固化剂分装，便于防潮保存，由于固化剂主要成份是氟硅酸钠有毒性，在仪器工业中使用，必须先进行产品中的含氟的化验，证明对人体无害时方许使用。

二、使用方法

1、无论是胶泥还是耐酸混凝土都首先将固化剂与耐酸粉混合均匀，发现固化剂结块后请打碎过筛后掺入，然后用比重为1.38-1.45模数3.0-3.2之间的水玻璃调合（严禁用水调合）。2、使用时应先将混均的料放在容器内，先后将水玻璃溶液加入，搅拌时在迅速，一般每次不超过100kg调合为宜，每次的胶泥要在30分钟内用完，所用的工具和容器不得带有水份或其它杂质，粘砌耐酸砖要注意错缝。3、施工前应对金属设置、除锈、去污等砖结构应洗刷干净，碱性普通水泥结构的表面应先用酸中和后用水洗净，再加热干燥，一般要求水份低于4%以下。4、耐酸水泥应在10 以上硬化，并在空气中养护10-20天左右（冬天时间较长，养护期间切忌遇蒸气、水等，不得被太阳直接曝晒，以防发生龟裂，如龟裂应即进行修补）。5、养护干燥后应进行酸融会贯通化处理，其方法是经40%硫酸刷其表面，每隔4小时一次，每次析出的结晶物应在下次涂刷前刮去，直到无结晶析出为止，严禁用水养护，酸处理完毕即可交付使用。