

732阳树脂/离子交换树脂/阴阳树脂

产品名称	732阳树脂/离子交换树脂/阴阳树脂
公司名称	宜兴市高塍镇富宇环保配件经营部
价格	5700.00/吨
规格参数	牌号:732 离子型:阳离子交换树脂 酸碱性:酸性离子交换树脂
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市高塍镇东环路
联系电话	86 0510 87893526 13003346878

产品详情

牌号	732	离子型	阳离子交换树脂
酸碱性	酸性离子交换树脂	外观	棕黄色小颗粒
含量	99 (%)	颗粒尺度	0.315-1.25mm

一、执行标准：gb13659-92

本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—so₃h)的离子交换树脂，其酸性相当硫酸、盐酸等无机酸，它在碱性、中性，甚至酸介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。

本产品原牌号732#，相当于美国：amberlite ir-120，dowex-50；德国：lewatit-100；

二、结构式：

三、规格：

1.外观：金黄至棕褐色球状颗粒2.出厂形式：钠型3.主要性能指标：

序号	指标名称	指标
1	含水量%	45-53
2	全交换容量(mmol/g)	4.4
3	湿视密度(g/ml)	0.77-0.87
4	湿真密度(g/ml)	1.24-1.28

5	粒度(0.315-1.25mm)	95
6	磨后圆球率 %	90

四、使用时参考标准：

1.ph范围：1-142.最高使用温度：氢型 100 ° c钠型 120 ° c3.型变膨胀率%：(h+-na+)8-104.再生液浓度：nacl：3-10%；hcl：4-5%；naoh：4-5%5.再生液用量：nacl：(8-10%)；体积：树脂体积=1.5-2.1hc1(4-5%)体积：树脂体积=2-3：1naoh(4-5%)；体积：树脂体积=2-3：16.再生液流速：5-8m/h7.再生接触时间：30-60min8.正洗流速：10-20m/h9.正洗时间：约30min10.运行流速：10-40m/h

五、用途：

本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。