

硅酸铝高温粘结剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 硅酸铝高温粘结剂 |
| 公司名称 | 苏州瑞阳陶瓷纤维设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:苏州瑞阳 型号:000007 |
| 公司地址 | 苏州工业园区甬直凌港 |
| 联系电话 | 0398-3854233 15962632370 |

产品详情

我厂生产的JZ—1000型、JZ—1400型粘结剂，是硅酸铝耐火陶瓷纤维，应用在工业炉窑中不可缺少的配套产品。

JZ—1000型是普通型粘结剂使用温度1000 。

JZ—1400型是高温型粘结剂使用温度1400 。

这两种型号粘结剂使用方法基本相同，本产品出厂时已将粉末和液体数量按比例配制好。使用时将粉末置于一个体积大于所需粘结剂量3倍的干净金属或其他大口容器内，再把液体加入，边加入边搅拌，然后密封，放置于干燥通风处在40~80 环境内反应8~24小时，待混合体发酵后（化学反应）应膨胀糊状时每四小时搅拌一次，待反应完毕呈泥浆即可使用。使用时可将粘结剂涂于炉体1.5~2 mm厚再将纤维贴紧压平。加温至400 保温2~4小时，然后再升温1250 粘结层强度达300~500kg/m²。

产品理化指标：

| | JZ-1000 | JZ-1400 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 型号成分 | | |
| SiO ₂ | 47.5 | 15-20 |
| Al ₂ O ₃ | 45 | 65-70 |
| | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Fe ₂ O ₃ | < 2.2 | < 2.0 |
| K ₂ O+Na ₂ O | 微量 | 微量 |
| CaO | 0.70 | 0.70 |

本产品具有粘结度大、抗震性好、操作方便、价格优惠，欢迎选用。
本产品防潮、防水、防烘烤、曝晒，在18—38℃保存长期使用。
注：当使用JZ—1400型时，在混合的时候可将小袋白色粉料同时加入搅拌反应。
不混合存放期不限，混合后存放期为一个月。