

# 硬化PC镜面油墨 | PET硬化亚克力镜面油墨

产品名称	硬化PC镜面油墨   PET硬化亚克力镜面油墨
公司名称	深圳市旭安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛德维斯, 德丽赛 型号:AMK-8580S
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋303
联系电话	0755-29031717 18682491529

## 产品详情

深圳市旭安科技有限公司

Shenzhen Xu An Technology Co.,Ltd

电话：0755-29031717 传真：0755-33119606

<http://gdxakj.1688.com> <http://www.szdeleesi.com>

### AMK-8580S镜面油墨

一、可适用材料：硬化PC、PET或硬化亚克力。

二、硬化PC、PET或硬化亚克力固化剂比例: K-100(固化剂)添加量3%。（添加固化剂只使用3H-4H）

三、使用前请搅拌均匀，再丝印。

四、丝网目数：请用120T或140T的网版印刷。

五、丝印刮胶硬度：65度-75度

六、硬化PC、PET温度：烤箱温度：70 -80 × 30分钟

七、硬化亚克力温度：烤箱温度：60 × 60分钟

八、从烤箱拿出来之后，请自然晾干10-15分钟，再去盖其他油墨或覆保护膜。

九、PEF-103开油水配用于镜面油墨AMK-8580S，添加量可根据操作环境不同情况适当的添加。

十、镜面油墨添加固化剂之后使用寿命最佳时间: 4小时内。

十一、包装：1KG/罐、4KG/箱、6KG/箱、10KG/箱

十二、备注：

镜面油墨使用前最好是小批量测试，测试OK后方可大批量生产，以免工艺不成熟或其他因素不良，造成报废。

如有问题请随时来电，谢谢！！！！