

苏州防水材料RQ301有机硅防水剂

产品名称	苏州防水材料RQ301有机硅防水剂
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:RQ301
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

一、材料简介 rq301有机硅防水剂是由甲基硅醇钠为基材，在水和二氧化碳作用下，生成甲基网状树脂膜(即防水膜)的一种憎水性防水剂。

二、适用范围 1、建筑物内外墙，地下室，人防工程、各轻质砌体的防水防潮处理。
2、可做砖瓦、石膏制品、矿物制品、木材、纤维板等防水防潮处理。
3、用该防水剂配制成的防水砂浆，可用于天面、卫生间、水塔、水箱、游泳池等。

三、产品优点 1、无毒、无味、不挥发、不易燃、易贮存。
2、造价低廉，防水效果显著，适应范围广，施工方法简便。
3、防水寿命长久，抗渗、防潮、憎水效果好。 4、具有良好的透气性，又能防止本身的风化作用。

四、施工要点 1、基面处理：基层表面应平整、坚实、不得有空鼓、疏松等现象。
2、材料的使用：先按防水剂：水=1：9（体积比）混合均匀稀释备用，再将水泥与干砂放进容器内拌到色泽一致时，添加适量的经稀释后的防水剂，拌匀后使用。其中防水砂浆配合比为：水泥：砂：防水剂=1：2：0.5-0.6。 3、施工：有机硅防水砂浆通常分底层和面层两遍进行，每遍厚度约10mm厚左右，先在结构层上抹底层防水砂浆，在底层终凝前将其拉毛以利面层粘结，面层砂浆抹完应压实压光。 4、养护：待防水砂浆干燥后应进行湿润养护不少于7天，如在高温或太阳猛烈的情况下，应采取遮覆盖等措施，并增加养护次数。

五、技术数据

六、注意事项 1、本产品呈碱性，施工人员需配戴劳保眼镜和胶手套，避免与皮肤接触，如不慎溅到皮肤上时，立即用清水清洗。 2、避免在高温（气温35 以上）、大风、烈日下施工。 3、有机硅防水剂耐高温和低温较好，可在冬季施工。如防水剂出现冻结，经融解后仍可使用，其效果不受影响。

七、贮存运输 1、贮存：产品应存放在5 以上40 以下阴凉干燥处，保质期12个月。
2、运输：运输时应防止日晒雨淋、受冻，保持包装无损。
包装规格：用带盖的塑胶罐密封包装：25kg/罐、5kg/罐、1kg/罐。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>