

苏州防水材料RQ303聚合物水泥砂浆防水胶乳

产品名称	苏州防水材料RQ303聚合物水泥砂浆防水胶乳
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:RQ303
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

一、材料简介 “青龙牌” rq303聚合物水泥砂浆防水胶乳是采用进口的聚合物建筑乳液为主体，辅以多种复合添加剂精制而成。掺入到水泥砂浆中可形成独特的有一定韧性的复合网络结构，大大提高水泥砂浆的抗裂、抗渗能力，由于聚合物乳液种类的不同，本产品分a、b、c三种类型。

二、产品优点 1、可成倍提高水泥砂浆的粘结力； 2、具有极为优良的抗渗性，抗裂性、抗冲击性； 3、耐高低温，耐碱性能良好； 4、该产品无毒、无害、无污染、属环保产品。

三、适用范围 1、外墙面、屋面、厕浴间、水池等建筑物各部位的防水，防渗漏工程； 2、地下室、隧道、堤坝、地铁等各种地下工程的防水、防渗漏工程； 3、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷。

四、技术指标

五、使用指南 1、主要材料及要求： 水泥：一般使用强度等级不低于c32.5的普通硅酸盐水泥； 砂:按施工对象不同，采用中砂或细砂； 2、配制： 水泥净浆配制时，只需要按配方比例将水泥和胶乳用适量水搅拌均匀即可，胶乳用量约0.1kg/m； 防水砂浆配制时，先按配方比例将水泥和砂干拌均匀，再将规定的胶乳和水加入，用机械或人工搅拌均匀即可。配制好的防水砂浆 常温下（20±2），最好在1小时内用完。 3、施工：

基面处理：砂浆(或混凝土)应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。 防水砂浆施工：

- 在处理好的基层表面上涂刷一遍水泥净浆提高与基面的粘结力；
- 待水泥净浆不粘手后，即可将拌和好的聚合物水泥砂浆均匀地刮抹在基层表面上，并用抹子压平抹光，厚度一般为外墙：3-5mm；地下室、水池：5-8mm；
- 聚合物水泥砂浆需分层施工：待第一层聚合物水泥砂浆初凝后，再抹第二层聚合物水泥砂浆，直至需要厚度（初凝4小时、终凝8小时）；
- 施工24小时后需进行湿养护，养护时间视气温条件不同而不同，常温下以3—5天为宜；

e、粘贴饰面材料时，在基层表面和装饰材料的粘贴面分别均匀涂抹一遍“水泥、净浆”或“防水砂浆”，然后贴合于基面上，并找正压实。

六、储运与包装 1、应密封储存在阴凉处，保存期12个月。

2、三种类型的产品包装分别为：4kg/桶，20kg/桶，50kg/桶（可与50kg/袋的水泥配套使用）

联系人：15995452388 范公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>