ISU30木材防腐剂

产品名称	ISU30木材防腐剂
公司名称	泰州欧默环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房
联系电话	0523-86850032 13815922830

产品详情

产品说明

ISU30是浓缩液状的木材防腐剂,适用于处理原木、家具用木及室内外装饰用的木、竹、藤、草、柳制品。ISU30通过CTB-P+（法国木制品与家具技术研究中心—防护处理产品检测标准）论证,经其浸泡处理的木材通过了欧洲木材保护标准EN599-1和EN152-1-B的严格测试，还保持了原有色泽,对材面油漆无影响。

应用范围

ISU30既可用于处理经干燥后的木材,也可用于处理新砍下的原木防止蓝斑和防腐。被处理过的木材经干燥后,即可得到充分持久的保护。

经欧盟标准EN和法国标准NF评估,本产品在防止下列种类侵袭中效率极高:

※担子菌类（EN113+EN73+EN84）

※木材蓝斑（NFX41-547及NFX41-549）

ISU30通过CTB（法国木制品与家具技术研究中心）实验证明在干燥木材与新鲜原木上使用同样有效,经CTB严格的毒性与生态毒性测试,得到相当高的评价,因此成为CTB对欧洲及出口世界各国的木材防护处理的推荐产品。

产品规格

※外观：淡黄色液体
※密度：20°C温度下为1.02g/L

※活性成分：
碘代甲氨酸酯、丙环唑、戊唑醇　　※有效成分含量：
90%

成品配置及处理过程

1、处理材料为软木时,如松木、杉木,成品液用5%比例的浓缩液加水稀释配置,即1单位ISU30浓缩液+19单位水,将浓缩液倒入水的同时缓缓搅拌均匀即可。把木材放在成品液中完全浸泡3至5分钟;

2、处理材料为硬木和竹类时,如橡木、竹材,成品液用10%比例的浓缩液加水稀释配置,即1单位ISU30浓缩液+9单位水,把硬木或竹材放在成品液中完全浸泡20至30分钟;

3、处理材料为藤、草、柳制品时,成品液用3%比例加水稀释,即1单位ISU30浓缩液+32单位水,将需处理材料在成品液中完全浸泡1分钟,或采取涂刷、喷淋的方式以节省成品用量;

4、涂刷或喷淋处理软木用10%比例加水稀释,硬木用20%比例;本产品无法处理冷冻木材。

干燥使用

1、静置：将处理后的木材置于遮蔽的环境至少4小时,其滴下的多余产品可回收使用。

2、干燥储存：将木材置于遮蔽通风处自然干燥,正常时间24-48小时,干燥后的木材应置于荫凉干燥处储存。