

高流动PA6 CM3007 日本东丽

产品名称	高流动PA6 CM3007 日本东丽
公司名称	上海怡彤实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM3007
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1区
联系电话	021-60253665 15921298208

产品详情

PA6/CM3007/

日本东丽 生产企业： 日本东丽
Q

原料描述部分

规格级别 其它 其它 注塑

该料用途

外观颜色

备注说明 高流动

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ASTM D792	1.14	
	吸水率		ASTM D570	1.2	%

机械性能	屈服拉伸强度		ASTM D638	80	MPa
	断裂伸长率		ASTM D638	100	%
	弯曲强度		ASTM D790	115	MPa
	弯曲模量		ASTM D790	2.9	Gpa
	压缩强度		ASTM D695	90	MPa
	冲击强度		ASTM D256	50	J/m
	洛氏硬度		ASTM D785	97	R
电气性能	绝缘强度		ASTM D149	18	MV/m
	体积电阻率		ASTM D257	$1 \times 10^{12-13}$.cm
热性能	熔点		DSC	265	
	热变形温度	0.46Mpa	ASTM D648	220	
	阻燃性		UL94	V-2	