

# pvc板，防静电pvc板，防静电聚氯乙烯板，台湾/南亚火热销售中

产品名称	pvc板，防静电pvc板，防静电聚氯乙烯板，台湾/南亚火热销售中
公司名称	深圳瑞欧科技有限公司
价格	860.00/张
规格参数	品牌:南亚 型号:5mm 1000:2000
公司地址	深圳市龙华新区观澜大布巷社区泗黎路286号鸿联鹰科技园综合楼2层楼02号
联系电话	0755-29089026 15814786592

## 产品详情

防静电pvc板 防静电pvc板也称为防静电聚氯乙烯板，基材为聚氯乙烯（polyvinylchloride），英文缩写pvc。特点：耐化学溶剂及抗冲击性能突出  
表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能 表面硬度高抗刮伤性优良  
外观靓丽，透光率达80%以上 阻燃等级为ul-94: v-0，防火性能优异  
颜色：透明，烟色，乳白色，灰色等 应用：设备罩，无尘箱，洁净室空间分隔等

## 技术规范

区分	项目	astm	试验条件	单位	pvc
----	----	------	------	----	-----

基础光学	比重	d792			1.40
	透光率	d1003	5mm	%	73
	haze	d1003		%	3.6
机械性能	破裂拉伸强度	d638		mpa	50
	伸缩率	d638		%	7
	弹性率	d790	1/4"rod	mpa	80
	耐冲击性(charpy)	d256	23 , 1/8"notch	kj/m2	2.3
	洛氏硬度	d785	m scale		76
热性能	热变形	d648	1.82mpa		65
	热膨胀系数	d696		/	6.7x10-5
	热周期		(60 x 6hours)x10cycles		no change
电气性能	表面电阻	d257		ohm/m2	106-108
	体积电阻率	d257		ohm-cm	>1015
耐化学性 (#1)	丙酮		evaluation		
	ipa		after		
	hydrochloric acid(36%)		1 hr		
	nitric acid(60%)				
	sulfuric acid(97%)		dropping		
其他	水分吸收率	d570	23 *50%rh,24 hrs	%	0.2
	铅笔硬度	d3363			hb
	钢毛试验		#0000,200g,10times		scratched
	燃烧性	d635			self-extinguishing
	ul 标准	ul 94			v-0

产地：台湾/韩国

上述技术数据是代表性数据，不是保证值，请作为参考数值使用。

#### 产品规格

尺寸：1000（宽）x 2000（长）mm，1212（宽）x 2424（长）mm 厚度：2,3,4,5,6,8,10mm