

# 氧化铝块6063

产品名称	氧化铝块6063
公司名称	东莞市森诺金属有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:西南铝 型号:6063
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-82135757 18666478805

## 产品详情

6063铝板 6063铝带 氧化铝板6063 6063-t6铝板 6063铝合金价格 6063铝棒 AL6063铝板 6063-t651铝板 6063铝管 6063铝合金硬度

广东优质铝板批发商:森诺金属 销售热线:0769-82135757

东莞市森诺金属有限公司位于工业重镇的塘厦镇138工业区,主营各种牌号的铝板/铝棒/铝管/铝带等,我们将以客户为中心,持续为客户创造价值,与客户共同开创大展的美好蓝图!同时坚持以“务实、科技、创新、高效、专业、共赢”为经营理念,为客户创造长期的价值增长、携手发展、共拓未来!

销售单位:东莞市森诺金属有限公司

总机:0769-82135757/传真:0769-82135523

移动电话:15989900746 / 18666478805 / 13726488091

移动电话:13026856905 / 15015226607

企业官网:www.dgsennuo.com

企业邮箱:sennuo1@163.com

6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之型材,耐蚀性及表面处理性均佳。

属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:

1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。

2.

有极好的热塑性，可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件，淬火温度范围宽，淬火敏感性低，挤压和锻造脱模后，只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件（6<3mm）还可以实行风淬。

3.焊接性能和耐蚀性优良，无应力腐蚀开裂倾向，在热处理可强化型铝合金中，Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁，且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效，会对强度带来不利影响（停放效应）。

### 6063铝合金化学成分

化学成分 (%) Chemical Composition												
元素	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Zr	Al	备注
%	0.50	0.35	0.10	0.10	0.55	0.10	-	0.10	0.10	-	余量	

### 6063铝合金力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 205 条件屈服强度 0.2 (MPa) : 170 伸长率 5 (%) : 9

### 现货规格

产品	规格	材质	产品	规格	材质
铝棒	4.0 ~ 350mm	各系铝合金	铝方管	规格齐全	各系铝合金
铝管	规格齐全	各系铝合金	方棒	规格齐全	各系铝合金
铝板	T:0.2 ~ 300	各系铝合金	铝板	规格齐全	各系铝合金

### 特殊规格可来电咨询

公司将竭诚以“科技领先、品质卓越、稳健发展、合作共赢”的经营理念，与各界同仁把握商机，共创未来。

6063铝板 批发6063铝合金 6063-t6铝板 A6063铝棒 6063铝管规格 6063铝排 6061铝卷免费分条