

嘉泽牌开石膨胀剂实力厂家，炸石头破碎剂施工技巧

产品名称	嘉泽牌开石膨胀剂实力厂家，炸石头破碎剂施工技巧
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-1 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽牌开石膨胀剂实力厂家，炸石头破碎剂施工技巧岩石(混凝土)破碎专用：无声破碎剂，无声膨胀剂，静态破碎剂，静态膨胀剂，破石剂，裂石剂，静爆剂-咨询嘉泽建材！

产品保质期：18个月

运输：汽运（零担物流车）或专车

用途：矿山破碎、孔桩挖掘、石头破碎、岩石开采

使用配合物：简单唯一——水！清水按比例搅拌灌孔。

优点：免爆、静音、无声、无尘、无毒、免许可证！方便高效。

【厂方联系人：欧阳青（销售经理）18890330053.QQ：1097499450】

岩石无声

破碎剂，静态破碎

剂，无声静爆岩石，静爆膨胀剂优质

厂家，量大价优，欢迎洽谈。

人心中感，天降嘉泽！下面为一般破碎设计参数：（H—被破碎介质的设计破碎高度值）（表1）

钻孔参数 单耗（kg/m³）

孔径D(mm) 孔距A(cm) 孔深L

轻质岩破碎	30—45	30—50	H	8—10
中硬岩破碎	30—45	30—50	90 % H	10—15
硬质岩破碎	30—45	25—40	90 % H	15—20
无筋混凝土破碎	30—45	30—50	80 % H	8—10
钢筋混凝土破碎	30—45	15—30	90 % H	15—25
石材切割	30—40	20—30	90 % H	一面切割5—8 二面切割15—16

注：硬质岩莫氏硬度为6—7；主要为火成岩类的花岗岩、正长岩、玄武岩及辉长岩等。

中硬岩莫氏硬度为3—5；主要为大理岩、石灰岩、白云岩、石英岩及某些火山灰凝灰岩等。

软质岩莫氏硬度为2—3；主要为页岩、片麻岩、千枚岩、石膏岩、滑石岩及某些品种的白云岩和石灰质介壳岩等。

破碎系数K值表：（适用于孔径45mm以内，并有至少两个自由面的工况下）（表2）

破碎对象	岩石	混凝土
	软质岩	中硬岩 硬岩 素混凝土
	钢筋含量	
0~30kg/m ³	钢筋含量	
30~60kg/m ³	钢筋含量	
60~100kg/m ³		
K值	10-16	8-12 5-10 10-16 10-16 8-10 6-8

破碎剂加水搅拌

· 嘉泽无声破碎剂加水搅拌时水灰比应严格控制在0.28-0.33的范围内，即用水量为破碎剂重量的28%-33%（每小袋5kg的破碎剂用普通清水1.5-1.7kg），目测观察使其成为具有流动性的均匀浆体即可，不宜多加水，否则会急剧降低破碎效果！（对于水平孔，须减少用水量，将水灰比控制在0.25-0.28的范围内。）如用手工搅拌时，要戴橡胶手套防护。

· 搅拌时间一般在40-90秒内尽快完成，在搅拌或灌孔过程中如发现浆体有升温过快、烫手厉害、冒气、迅速变干等趋向时，应停止使用，作抛弃处理，此时切勿灌入孔中以防冲孔伤人。此时往桶中加水或加破碎剂均无效。

· 施工现场环境温度低于10℃时，可用30℃左右的温水搅拌，以加速破碎剂灌孔后的水化反应，缩短开裂时间。

· 搅拌完成后的浆体静置一段时间后会发热并逐渐丧失流动性，应在调浆完成后尽快进行灌孔作业。

注：1. 加水调浆时，无论是一人还是多人同步作业，单人一次只可搅拌一个透明PVC包装的用量，即5kg的破碎剂粉料，并准确控制水-灰比；切不可一人同时搅拌多袋的用量，或者仅凭估计加水。

2. 如果一次多袋搅拌，由于搅拌时间过长，热量集聚较快，极易造成灌孔不及而浪费材料甚至危险发生。嘉泽牌开石膨胀剂实力厂家，炸石头破碎剂施工技巧