

# 爆石剂直销价，矿山破碎静态胀裂剂

产品名称	爆石剂直销价，矿山破碎静态胀裂剂
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-1 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

## 产品详情

爆石剂直销价，矿山破碎静态胀裂剂

【欧阳青（销售经理）：18890330053；0731-83389583 QQ(微信)号：1097499450】

-咨询嘉泽专业厂家：岩石无声破碎剂，水泥膨胀剂，岩石破碎剂，静爆剂，破石工具材料专家型企业。

产品名称：嘉泽岩石无声膨胀剂（HSCA）

品牌：嘉泽牌（JZ）

外观：粉末，水泥样

颜色：浅灰白色。

包装：编织袋（三层防水珠光膜）或中性包装

重量：20kg/袋

安全：购买、运输、使用、储存均免许可证.不受管制，非危险品

有效期：壹年半（严格防潮防爆晒！）

优点：高效、安全、无害！方便快捷破裂岩石、混凝土。人心上感，天降嘉泽！

3. 应严格按作业设计规定的炮孔位置、方向、角度、深度施钻。炮孔全部钻完后，须用吹风管将

炮孔吹净，并用水换或废棉纱、废纸等堵于孔口待装药。

4. 拌制：当采用嘉泽SCA破碎剂破碎剂，一般水灰比为0.30~0.35，即每袋（重5kg）破碎剂，加水1.5~1.75kg。拌制时，先将定量破碎剂倒入塑料容器内，然后缓缓加入定量水，用机械或手工拌成具有流动性的均匀浆体备用。要求拌匀，拌和时间最多不超过3min。如使用KE型破碎剂，先用量筒量取需要数量的水剂（303液体）加上所需要的清水量，用棍搅动，使之溶解均匀，然后再将主剂（粉剂）与所需要的辅助剂进行混合均匀。

5. 在垂直孔、斜孔装药时，应将搅拌好的药浆用瓢和漏斗迅速装入孔内，并用炮棍捣实。如药量过多，应分组同时装药，在10min以内将拌好的药浆及时装入孔内。在水平孔装药时，将药浆装入与炮孔直径相适应的塑料袋内，然后用炮棍逐个送入炮孔。装药长度为孔深的90%。

6. 将药浆灌满垂直炮孔时，可不必堵塞。斜孔和水平可用快干水泥砂浆或用水灰比为0.25的干硬性嘉泽无声破碎剂药浆堵塞，但均应用炮棍捣密实。

7. 装药堵塞1h后，即往拆除体上浇水。春、夏、秋季浇冷水；冬季宜采取保温措施并浇温水，以加速水化反应，增大裂缝。经24h后，即可拆除。

## 五、质量标准

1. 施爆后爆裂面应较规则地出现在预定设计位置上，破碎体易于清除，达到预期破碎目的。

2. 施爆中未发生人员伤亡，对邻近建（构）筑物未造成影响和破坏。

## 六、安全措施

1. 搅拌装药人员必须戴橡胶手套和口罩。搅拌时，如反应激烈或升温过快，应立即停止向孔内装药。装填炮孔时，操作人员要戴防护眼镜。

2. 装药后，应留有专人看护现场。在产生裂缝前，不准直视孔口，以防万一发生喷出现象时伤害眼睛。操作过程中，如药浆溅到皮肤上或眼睛中，应立即用水冲洗，以防腐蚀烧伤。工作完毕，应及时洗手和脸，以防碱性刺激皮肤。

## 七、施工注意事项

1. 要按实际的施工环境温度选择合适的破碎剂型号，不得错用或随意互换使用。

2. 装运破碎剂不得用有约束的容器，以免雨水侵入，发生喷出、炸裂或出现响声。

3. 破碎剂要存于干燥通风良好的场所内，严防受潮变质，在不受潮的情况下，保存期限为一年。存放数量多时，要先放先用，后放后用。超过期限、受潮或前次未用完而已打开包装的破碎剂，使用前要检查是否失效。检查方法是：用适量的嘉泽SCA破碎剂破碎剂和水，按比例调配好后装入玻璃瓶，在与嘉泽SCA破碎剂型号相当的温度下，经过一定的时间，瓶胀裂者为有效，否则不能使用。

4. 破碎剂要随配随用，一次不宜拌制过多；搅拌好的浆体应尽快装到炮孔内，并应在10min内用完，时间过长，将明显降低流动度和破碎效果。如流动度丧失，不可继续加水拌和使用。不在冬季，切勿用热水拌合。

5. 装填炮孔前应检查炮孔干湿程度，对吸水性强的干燥炮孔，应先以净水湿润孔壁，然后装填，以免大量吸收浆体中水分，影响水化作用和降低破碎效果。 爆石剂直销价，矿山破碎静态胀裂剂