

# 有光水性聚氨酯密封剂（U46）

产品名称	有光水性聚氨酯密封剂（U46）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金广弘生
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

有光水性聚氨酯密封剂（u46）

### 产品说明书

产品描述；

有光水性聚氨酯密封剂是一个双组分脂肪族水性（不泛黄），应用于混凝土和木材表面的聚氨酯密封剂。它没有通常发生在溶剂型聚氨酯密封剂的健康问题和环境问题，同时还保持优异的性能。它是一种高性能，用于各种无缝地坪和墙壁涂层系统的涂层。该系统为喜欢干净的房间，地区医院，制药设备，彩色混凝土和木地板提供哑光的表面效果。

产品优势；

固化和应用过程中的低气味，低voc

快速干燥和重涂时间

优异的附着力，优越的耐磨性

基层要求；

基层温度必须至少10 以上，相对湿度在85%以下。

基层必须无污垢，蜡，固化剂等外部材料

在高湿度条件下通风不良固化时间将延长

产品组成；

哑光水性聚氨酯密封剂是一个脂肪族多异氰酸酯配方。

### 产品颜色；

哑光水性聚氨酯密封剂有透明和有限的几个颜色。

### 基层处理；

表面处理是任何成功的树脂地坪系统，在应用中最关键的部分。所有的基层必须按要求妥善处理。必须由受过培训或有经验的承包商或维修人员进行施工。

### 产品安装；

按比例混合有光水性聚氨酯密封剂。静置15分钟粘度调整。仅混合供90分钟使用的材料量。在炎热的天气条件下，在凉爽的时间段里施工。在涂装过程中是尽量保持湿润的边缘。

### 现场清理；

用肥皂和水清洗皮肤。工具和设备应用二甲苯或稀释剂清洗。

### 产品覆盖；

大约覆盖350平方米每加仑，0.05mm-0.075mm厚度，覆盖过厚可能导致起泡。重涂间约为3-4小时，应用在繁忙交通领域，餐馆、零售店、学校等。至少涂装2遍密封剂。

### 产品维护；

如果地坪因动物脂肪、润滑油、油脂或肥皂膜变得光滑，用经济，易使用的水性清洁剂彻底清洗干净。长时间的交通车辆引起磨损，需要涂装面漆解决。

### 售后服务；

提供材料选取，规范，排除故障，并对混凝土表面适当的维修和保护咨询服务。

### 技术资料；

粘度 77 15分钟	500-600cps	使用时间	1.5-2小时 77
粘度 77 30分钟	600cps	指触干燥	2小时 77
混合比例	4 ; 1	重涂	4小时 75

体积固体含量	43%	步行	16-24小时 77
voc	<0.10 lb/ga	完全固化	4-5天