

# 水性环氧混凝土密封剂（E32）

产品名称	水性环氧混凝土密封剂（E32）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金广弘生
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 水性环氧混凝土密封剂（e32）

#### 产品描述

#### 水性环氧混凝土

密封剂是一个具有优异的渗透能

力，提供高粘结强度的水性环氧密封剂/

底漆。它专为降低混凝土出气而设计。具有非常低的气味，可安装在正在使用的区域。当作为厚膜或薄膜的底漆涂层系统时，适合应用于新的或老的混凝土表面。

#### 产品优势；

在固化和安装过程中的低气味。

快速干燥和重涂时间。易于清理。

可用于潮湿/绿色混凝土表面。大大降低混凝土的出气率。

#### 基层要求；

为确保正确的固化，基层温度大于10℃，相对湿度低于85%。

基层必须无污垢、蜡、固化剂及其它外部材料。

#### 产品组成；

水性环氧乳液。

#### 产品颜色；

水性环氧混凝土密封剂仅有透明的颜色。

产品应用；

表面处理是任何树脂地坪系统成功安装的最关键部分。所有的基层必须按要求，经过正确的处理。必须由经过培训或有经验的承包商或专业人员进行安装。

产品安装；

混合前，搅拌每个组分，然后将将两份a组分和一份b组分混合在一起，搅拌均匀后，静置30分钟。用短绒毛棍滚涂，涂装面积300平方英尺/加仑。注意不要形成水坑。为确保均匀润湿和覆盖率，需要涂装两层密封剂。第二层密封剂可以涂装在潮湿的第一层密封剂表面。之后就可以变得透明。开放时间；

水性面漆	2-24小时
100%固体份环氧面漆	6-24小时
溶剂型环氧面漆	24-36小时

现场清理；

用肥皂和水清洗皮肤。工具和设备应用稀释剂清洗。

产品覆盖；

水性环氧混凝土密封剂大约覆盖350-400平方英尺/加仑， 2-3mil的干膜厚度。

技术资料；

粘度（24℃）	300-400cps
混合比（体积）	2；1
固体含量（体积）	38-40%
粘结强度	400-500psi（100%混凝土破损）
每加仑重量	8.75lb/gallon
使用时间	2小时

指触干燥	4-6小时
重涂时间	6-24小时
步行时间	24小时
硬度	h ( 2天 ) , 5h ( 30天 )