

溶剂稀释型防锈油泰州供应商

产品名称	溶剂稀释型防锈油泰州供应商
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

溶剂稀释型防锈油

制造方法：石油溶剂为原料，加入二壬基萘磺酸钡等防锈剂和成膜材料配制。

产品性能：具有较好的人汗置换性能，对黑色和有色金属有较好的防锈性能，具有涂层薄、透明美观、使用方便、容易除去的特点。1号油为硬膜油，2号油为软膜油。

溶剂稀释型防锈油质量指标 SH/T0354-92 (1998)

项 目	质量指标		试验方法
	1号油	2号油	

外观	深褐色油状液体		目测
闪点（闭口）/	38	38	GB/T 261
密度（20 ）/（kg/m ³ ）	实测	实测	GB/T 1884
干燥性	合格	合格	
油基稳定性/mL	1	2	
水分（质量分数）/%	痕迹	痕迹	GB/T 260
油膜厚度/μm	30	30	SH/T 0105
盐雾试验（10号钢片，336h）/级			SH/T 0081
45号钢片（336h）	0	-	
62号黄铜片，T3、T4紫铜片（336h）	1	-	

45号钢片 (168h)	-	0	
62号黄铜片, T3、T4紫铜片 (168h)	-	1	
湿热试验 (720h) /级			GB/T 2361
45号钢片	0	0	
62号黄铜片, T3、T4紫铜片	1	1	
腐蚀试验 (168h) /级			SH/T 0080
45号钢片	0	0	
62号黄铜片, T3、T4紫铜片	1	1	
人汗置换性 (45号钢片)	-	合格	SH/T 0311

试验采用H62黄铜片,按SY2755标准进行试片的制备。在相对湿度50%以下,温度为(25±1)℃下,将试片放入试样中浸渍1min,然后把试片放在20~25℃清洁的环境下进行自然干燥。涂1号油的试片表面经干燥4h后,用手指轻角油膜时,以不粘手为合格。涂2号油的试片表面经干燥10h后,用手指轻触油

膜时，油膜为柔软状但不粘手为合格。

应用范围：1号油用于黑色金属和有色金属在室内长期或室外防锈；2号油用于黑色金属和有色金属在室内长期封存防锈。防锈时间为2年。