

实木拼板胶 木工胶 家具 地板 门

产品名称	实木拼板胶 木工胶 家具 地板 门
公司名称	重庆市森宝木胶有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	型号:BX-808 品牌:笨熊, 谭木胶 粘合材料类型:木材类
公司地址	中国 重庆市 梁平县工业园区
联系电话	086 023 53371333 13509028337

产品详情

型号	BX-808	品牌	笨熊, 谭木胶
粘合材料类型	木材类	有效物质	98 (%)
剪切强度	12000 (MPa)	规格尺寸	18 (mm)
保质期	6 (个月)	执行标准	国家标准
CAS	9003-20-7		

拼板胶bx-807、808、809

用途实木拼板、指接地板、高档实木家具榫接、结构材胶合等。

双组份；固化速度快、胶合强度高、而候性优异；可常温或高频固化；胶中不含甲醛、苯酚及重金属等有害成份。适合于常见树种的胶合。

主剂

型号	bx-807	bx-808	bx-809
外观	乳白色粘稠液体		
粘度	8000-12000cps(25)		
固体含量	49-51%	41-43%	41-43%
ph	6-6.5		
比重	1.25 ± 0.05		
标准包装	20kg/桶、50kg/桶等		
贮藏	室温条件下贮藏期为6个月，室温升高将使贮藏期缩短。冬季贮藏温度不应低于5 ，以防止冰冻。		

固化剂

外观	深棕色液体
粘度	$<0.2\text{pa} \cdot \text{s}(25^\circ\text{C})$
标准包装	3kg/桶、5kg/桶等
贮藏	在室温及密封条件下可存放12个月

拼板工艺

主剂与固化剂配比	主剂：固化剂100：10-20（重量比）
活性期	1-2h
涂胶量	200-250g/m ²
木材含水率	8-12%
固化温度	$>10^\circ\text{C}$
加压时间	45-90minutes
加压压力	3-15kg/cm ²
卸压后陈放	24-72hours