



表8-97铁镍软磁合金的力学性能

牌号	电阻率 / ( $\mu$ • m)	密度 / (g / cm <sup>3</sup> )	居里点 /	饱和磁 致伸缩 系数( × 10 <sup>-2</sup> )	布氏硬 度HBS		抗拉强度 / MPa		屈服强 度 / MPa		伸长率 (%)
					冷硬态	软态	冷硬态	软态	冷硬态	软态	
1J46	0.45	8.2	400	25	170	130	735		735		3

以上价格规格信息仅供参考，请以最新报价为准

我公司材料之多不能一一列出，如有任何疑问可随时咨询

电话:0769-89774157,QQ:2547407927

联系人：陈琳 15118382215

贸易通：唐振开