

大连混凝土无声拆除静力破碎剂

产品名称	大连混凝土无声拆除静力破碎剂
公司名称	施必达（大连）新材料科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:施必达 型号:spd-w
公司地址	辽宁省大连市甘井子区秀岭街87号2-4-2
联系电话	0411-39561929 13998517159

产品详情

大连混凝土无声拆除静力破碎剂《服务热线：13842896577》

施必达spd-w无声破碎剂是一种新型的静态无声化学bao破剂。它适用于大理石、花岗岩等石材开采，也适用于各种钢筋混凝土建筑物的拆除。

二、施必达spd-w无声破碎剂性能

施必达spd-w无声破碎剂无毒、无味、无声、无震，主要成分是铝酸钙、硅酸盐水泥、碱水剂、缓凝剂。

三、施必达spd-w无声破碎剂使用方法

- (1)先在被bao破实物上钻孔。
- (2)用水桶装好水，接着将药剂倒入水中，水和药剂比例为1：3，然后搅拌均匀成糊状。
- (3)慢慢灌入孔内，灌满为止，不用盖，不用塞口。
- (4)装药后，经过8小时左右bao破物即可自然开裂。（也可根据客户要求，自由掌握开裂时间。）

操作步骤：钻孔 搅拌 灌孔 开裂

四、施必达spd-w无声破碎剂根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号，订购无声破碎剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号	使用温度范围
岩石（钢筋混泥土）-	25 -35

岩石（钢筋混凝土）- 15 -25

岩石（钢筋混凝土）- 0 -15

五、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。推荐用直径为28-40mm的钻头。

(1) 孔深：约为被bao破实物厚度的80%-90%

(2) 孔径：一般不小于28mm为宜

(3) 孔距：钢筋混凝土30-50cm

大理石10-15cm

花岗石5-10cm

(4) 单位耗量：因材质不同，膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。要根据被bao破实物的情况，决定合理的孔径、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。

膨胀粉用量

孔径 (mm)	孔深 (M)	用量 (kg)	水粉比 (%)
30	1	1.0-1.1	10-33
35	1	1.3-1.4	10-33
38-40	1	1.6-1.8	10-33
45 10-33	1	2.2-2.3	
50 10-33	1	2.9-3.0	
55 10-33	1	3.3-3.5	

六、注意事项：为防止伤人事故，使用我厂产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好药5小时之内，不得接近装好的药眼上面俯视(即扑看)。本产品属安全级普通材料产品，在任何燃点、高温高压和撞击条件下均不会发生ran烧和bao炸。但如在运输、存储，使用和管理不当时，仍有较低级别的危险性。特此声明防潮保存，在不受潮情况下保质期三年，使用前请详细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用。

七、郑重声明：如因违反施必达spd-w无声破碎剂说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，本厂概不承担任何法律和经济责任。