

六角铝棒6063国标六角铝棒

产品名称	六角铝棒6063国标六角铝棒
公司名称	深圳市斯瑞特金属材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:斯瑞特 型号:6063 规格:4-55mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道宏发君域1座B栋2908号
联系电话	0755-29537390 18320740099

产品详情

六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒

6063铝合金的化学成分在GB/T5237-93标准中为0.2-0.6%的硅、0.45-0.9%的镁、铁的最高限量为0.35%，其余杂质元素(Cu、Mn、Zr、Cr等)均小于0.1%。这个成份范围很宽，它还有很大选择余地。

6063铝合金是属铝-镁-硅系列可热处理强化型铝合金，在AL-Mg-Si组成的三元系中，没有三元化合物，只有两个二元化合物Mg₂Si和Mg₂Al₃，以 (Al)-Mg₂Si伪二元截面为分界，构成两个三元系，(Al)-Mg₂Si-(Si)和 (Al)-Mg₂Si-Mg₂Al₃在Al-Mg-Si系合金中，主要强化相是Mg₂Si，合金在淬火时，固溶于基体中的Mg₂Si越多，时效后的合金强度就越高，反之，则越低，在 (Al)-Mg₂Si伪二元相图上，共晶温度为595℃，Mg₂Si的最大溶解度是1.85%，在500℃时为1.05%，由此可见，温度对Mg₂Si在Al中的固溶度影响很大，淬火温度越高，时效后的强度越高，反之，淬火温度越低，时效后的强度就越低。有些铝型材厂生产的型材化学成份合格，强度却达不到要求，原因就是铝棒加热温度不够或外热内冷，造成型材淬火温度太低所致。斯瑞特铝棒（角铝）现货规格：

1、氧化铝棒，硬质铝棒，精抽铝棒，防锈铝棒，铝方棒，六角铝棒，挤压铝棒，航空用铝棒。

2、牌号：1050，1060，1070,1100，2011,2014,,2117，2017,2024,,2012,2A12，3003,4032,5052,5056,,5083，6011,6060,6061,6063,6082,6106,,6065，6201,6351,6262,6463,7005,7050,7075,7022，7075-T6，7075-T651等。

3、角铝规格：3.0*20*25..3.0*20*30..2.5*20*25..2.5*20*30可根据客户图纸要求提供各种规格的铝角。

4、规格：直径：1.0-400mm、长度：2500-6000mm（可零切割）。我司长期备有大量铝带（卷），铝线，铝板，铝棒，铝管，铝排现货，规格全，价格低，（部分非标特殊尺寸铝板材可根据客户要求定做，5-10天即可交货，质量有保证）。本地客户可送货上门，外地客户可发物流或发快递，珠三角客户上午下单下午可收到货，欢迎前来咨询。质量方针：专业创造价值，质量铸就品牌。

六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒六角铝棒6063国标六角铝棒