

出口异鞍环陶瓷填料 陶瓷

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 出口异鞍环陶瓷填料 陶瓷 |
| 公司名称 | 萍乡市黄冠化工有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 含量 :19-22 (%) 材质:陶瓷 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市湘东区下埠镇(陶瓷工业园) |
| 联系电话 | 0799-3378009 13707999253 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|----|-------------------------|
| 含量 | 19-22 (%) | 材质 | 陶瓷 |
| 厂商 | - | 密度 | - (g/cm ³) |
| 执行质量标准 | - | | |

& 化学含量

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|---------|
| sio ₂ | 68-72 | mgo | 0.6 |
| al ₂ o ₃ | 18-22 | cao | 0.6 |
| fe ₂ o ₃ | max. 1 | k ₂ o | 3.5-4.5 |
| | | na ₂ o | 0.1-0.3 |
| 游离fe: <0.01% | | | |
| 耐酸度: 99.5%(din51102 sheet 2) | | | |

& 物理性能

| | | |
|---------------|--------------------|---------|
| 密度 | g/cm ³ | 2.3-2.4 |
| 吸水率 | 重量% | 0.1-0.5 |
| 耐压强度 | n /mm ² | 300-500 |
| 弹性系数 | gpa | 60 |
| 莫氏硬度 | scale | 7-8 |
| 比热, 20 -100 | j/kg.k | 840-920 |
| 导热系数, 30 -100 | w/m.k | 1-1.5 |
| 热膨胀系数 | 10-6k-1 | 4.7 |

| | | |
|-----|--|--------|
| 耐热度 | | 达到1000 |
|-----|--|--------|

& 异鞍环规格

| 尺寸 | 堆积密度(kg/m ³) | 比表面积(m ² /m ³) | 空隙率(%) | 个数n/m ³ |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|
| 1" | 600 | 260 | 74 | 76600 |
| 1½" | 563 | 210 | 75 | 24600 |
| 2" | 554 | 140 | 76 | 7344 |
| 3" | 510 | 120 | 77 | 1976 |
| | | | | |

& 异鞍环尺寸

| | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 厚(mm) |
|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1" | 25 ± 1.5 | 38 ± 3.0 | 20 ± 2.0 | 23 ± 2.0 | 3.0 ± 0.5 |
| 1½" | 38 ± 2.0 | 60 ± 3.0 | 30 ± 2.5 | 30 ± 2.0 | 4.0 ± 1.0 |
| 2" | 50 ± 2.5 | 80 ± 4.0 | 40 ± 3.0 | 40 ± 2.0 | 5.0 ± 1.0 |
| 3" | 76 ± 4.0 | 114 ± 4.0 | 57 ± 4.0 | 57 ± 3.0 | 9.0 ± 1.0 |